# MORTERO PEGA

Mortero de pega, predosificado seco




## Descripción

Topex Mortero Pega es una moderna solución para variadas necesidades constructivas, siendo fundamental su aplicación en edificaciones con albañilerías simples, confinadas o armadas, que provee una dosificación exacta para producir morteros de pega de calidad óptima y de resistencia especificada. Se compone de áridos de tamaño y forma seleccionados (que conforman granulometrías continuas), cementos y aditivos químicos logrando, mediante la incorporación de la cantidad adecuada de agua, un mortero, fácil de trabajar, uniforme, de alta adherencia y resistencia asegurada.

## Aplicación

Se recomienda el uso de Topex Mortero Pega, para la unión de todo tipo de:
· Ladrillos arcillosos hechos a máquina o artesanal
· Bloques de hormigón o piedra
· Adoquines
· Mamposterías en general

## Dosificación

Se recomienda incorporar entre 3,0 +/- 0,5 litros de agua por saco de 25 kilos, hasta alcanzar la consistencia deseada.

## Modo de empleo



1

Mezcla en betonera (trompo mecánico):
Incorpore al equipo un 60% del total del agua de amasado. Luego agregue Topex Mortero Pega, revolviendo continuamente, incorpore el agua de amasado faltante.
Mezcle, por lo menos durante un minuto y medio, hasta lograr una mezcla homogénea.



2

Mezcla manual:
En una superficie limpia y plana, vierta Topex Mortero Pega dejando una cavidad en el centro para verter parte del agua de amasado. Revuelva minuciosamente con pala. Agregue el agua faltante y termine de revolver hasta que la mezcla esté homogénea y trabajable.

Los elementos o unidades a pegar deben encontrarse limpios, en general libres de polvo o películas que impidan una buena adherencia. Con 24 horas de anticipación, las unidades deben saturarse en agua debiendo encontrarse saturadas superficialmente secas al momento de la colocación. Mantener la consistencia especificada para este producto. No se debe añadir más agua que la recomendada dado que esto origina una baja resistencia del mortero. Evitar la acumulación de agua en las canterías horizontales dándoles una terminación adecuada (tipo cóncava). Se debe mantener un curado por 7 días en las albañilerías terminadas. En albañilerías de bloques de hormigón, se debe mantener humedecida sólo la zona con mortero de pega..

# MORTERO PEGA

Mortero de pega, predosificado seco

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tamaño máximo | 3 mm |
| Forma y color | polvo gris y áridos secos |
| Densidad húmeda | 2,0 +/- 0,05 kg/lt |
| Resistencia a 28 días | sobre 100 kg/cm2 |
| Rendimiento aproximado | 14 lts de mezcla x saco 25 kg<br>0,5 m2 con e =11mm |
| Retentividad de agua | grado 1 > 70% (Nch 2259) |
| Consistencia | 30 +/- 5 mm en cono reducido |
| Envase | Sacos de 25 kg |
| Duración | 6 meses en envase original |

## Precauciones

· La resistencia final depende fuertemente de una correcta dosificación del agua y de un curado efectivo, prolongado por 7 días.
· En tiempos de bajas temperaturas promedio, el fraguado de las mezclas cementicias se puede retardar.
· No agregar más agua de la dosis señalada.
· No mezclar Topex Mortero Pega con otros materiales.
· Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
· La calidad técnica de este producto está sujeta a una buena preparación e instalación en obra.

## Almacenamiento

· Almacenar en Lugar fresco y seco con el envase cerrado antes de su uso.
· No apilar más de 12 sacos de altura.

**FABRICADO EN CHILE POR PAREX GROUP LTDA**
Puerto Montt 3235 Renca - Santiago - Chile
Tel: (56 2) 2328 99 00 **www.parexchile.cl**