

TOPEX AC

ADHESIVO EN PASTA PARA CERÁMICOS

DESCRIPCIÓN

TOPEX AC, es un adhesivo en pasta de color blanco que contiene aditivos especiales que hacen que el producto “anclé” eficientemente. Está formulado para la instalación de revestimientos cerámicos en muros, sean estos rígidos o flexibles. **Sólo para uso interior.**

Para la instalación de revestimientos pétreos consulte a nuestro departamento de Asistencia Técnica.

PROPIEDADES:

- Mayor adherencia
- Menor deslizamiento
- Fácil y rápida colocación
- Mayor flexibilidad
- Excelente fijación inicial
- Altamente tixotrópico
- Mayor tiempo de corrección
- Mayor trabajabilidad
- No sufre retracción

CAMPO DE APLICACIÓN:

TOPEX AC, está formulado para el pegado de revestimientos cerámicos en muros rígidos, como hormigón, estuco, albañilería, etc. o flexibles como placas de fibrocemento Superborad (base cerámica), yeso-cartón, placas de fibrocemento normales (espesor ≥ 8 mm). Para uso solo en interior.

MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

APLICACIÓN:

- Utilice llana dentada para la aplicación del adhesivo.
- Coloque con la parte lisa de la llana una mano de **TOPEX AC** sobre la superficie, formando un empaste.
- Inmediatamente después se debe aplicar el adhesivo con la parte dentada de la llana, deslizándola con una inclinación de 60° aprox. formando estrías rectas en una sola dirección, ya que esto permitirá la salida del aire una vez asentado el revestimiento.
- Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (superior a 35 x 35 cm) o palmetas que tengan una pequeña curvatura en el centro, se recomienda utilizar **AC EN POLVO** con el **MÉTODO DE ESTRÍAS CRUZADAS**, es decir, se debe aplicar el adhesivo con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento.
- Los revestimientos no se deben colocar a tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 2 mm (usando separadores de cantería). Tener en consideración que el tamaño de las canterías entre cerámicas debiese corresponder al 1% del tamaño de éstas.

PRECAUCIONES:

- No dejar al alcance de los niños.
- No se deben mojar previamente los revestimientos.
- No agregar otros materiales al producto.
- El espesor de la placa de fibro-cemento debe ser ≥ 8 mm.
- El espesor de la placa de fibrocemento Superborad (base cerámica) deber ser ≥ 6 mm.
- **TOPEX AC** se debe aplicar sólo en muros interiores.
- **TOPEX AC** no es inflamable ni tóxico.
- Limpiar restos de **TOPEX AC** con un paño húmedo.
- Fragar después de 48 -72 hrs, dependiendo de las condiciones climáticas. Utilizar **TOPEX FRAGÜE**.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Color	Blanco invierno
Aspecto	Pasta viscosa
Espesor mínimo de instalación	3 mm
Espesor Máximo de instalación	6 mm
Tiempo de Trabajabilidad	20 minutos a 20 °C
Tiempo Abierto	20 minutos a 20 °C
Tiempo de Fragüe	48 a 72 horas
Temperatura de Adhesión	Entre 5°C y 30 °C
Temperatura y Humedad de Almacenaje	25 °C y 75% h.r.
Duración	6 meses
Certificación	Supera Norma UNE 12004
Consumo	1,7 a 1,9 kg por m ² por mm de espesor. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.
IMPORTANTE: La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de adhesivo a utilizar.	

ENVASES:

- Tineta de 30 kgs.
- Balde de 15 kgs
- Galón de 6 kgs.
- Pote de 1 kgs.