



Marmolina ® EF-2



Cartilla de Colores

los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1 Galon
- 5 Galones



Características

Es un revestimiento plástico, base agua, que posee granos de cuarzo con una medida de calibre de 2 a 3 mm. Es de una excelente calidad, por lo que se utiliza preferentemente para exteriores. Es un producto preparado en base a una emulsión acuosa de una resina estireno acrílica, deja una capa dura, pero al mismo tiempo elástica, lo que asegura una gran durabilidad. Se caracteriza por su excelente resistencia al agua y detergente. Es un revestimiento que deja una textura media. Con este producto se puede lograr una textura del tipo "Letra China" u otros efectos deseados. Posee fungicidas y bactericidas muy eficientes que protegen al producto de ataques de hongos y bacterias. Es un producto formulado en base acuosa. Color: Blanco y blanco invierno



Usos

Para ser aplicada preferentemente en exteriores. Se adhiere tenazmente sobre muros lisos, ladrillos, planchas de internit, yeso, maderas impregnadas, y tratadas, poliestireno expandido y muchos otros materiales que tengan superficies neutras, limpias y firmes.



Aplicacion

Se realiza con molinete o llana, si es con llana metálica se extiende el material sobre la superficie, luego se le da la textura con platacho de madera, ésta también puede darse con peine o rodillo. Se debe aplicar una primera mano de Base para Marmolina del mismo color de terminación. El tiempo de secado es de 24 horas. Secado final 7 días. La textura que se obtiene permite ocultar fallas en muros.

Preparación Superficie

Si se trabaja en muros muy secos o en días excesivamente calurosos debe mojarse antes de la aplicación. Limpiar bien el muro con escobillas de acero o espátula, las grietas y agujeros se rellenan con Pasta Muro Elastomérica Pastaflex. Si la superficie es: Hormigón: Aplicar Sellante Acrílico Madera: Aplicar Óleo Opaco Cemento: Aplicar Sellante Acrílico Metálica: Lijar suavemente, desengrasar con aguarrás, aplicar anticorrosivos y luego terminar con una mano de Óleo Opaco. En lo posible evitar el trabajo en condiciones extremas de temperatura (frío o calor).

Rendimiento

En muros lisos, debería calcularse alrededor 10 a 12.5 m² por tineta de 5 galones. Con molinete deberá calcularse un rendimiento de 12.5 a 17.5 m² por tineta. El consumo varía; aumenta o disminuye, dependiendo de la superficie donde se aplique y la técnica de aplicación.

Recomendaciones

Debe mezclarse antes de usar.

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484-0500

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol.

Fuera del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.