Pinturas *Ceresita*.

Esmalte Sintético Cereluxe Ultra. Semibrillo.

Base Agua-Exterior e Interior.

Edición: 02-2017.

Descripción del Producto.

Producto formulado con resinas alquídicas. Se puede diluir con agua, **de terminación semibrillo y de buen poder cubridor.** No salpica durante su aplicación, y tiene bajo olor.

Tiene una **gran resistencia en Exteriores e Interiores,** en especial sobre aceros previamente imprimados con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies agresivas.

Su terminación lisa, origina una **Excelente Limpiabilidad,** lo que permite eliminar periódicamente el polvo y las suciedades sobre la superficie pintada, frotándola con un paño húmedo sin dañar la película de pintura.

Esmalte Sintético Cereluxe Ultra Semibrillo, fue aprobado y certificado por la Coatings Research Group Incorporated <CRGI> como producto GREEN WISE, en cuanto a reducir la cantidad de contaminantes interiores que generen malos olores irritantes, y/o productos dañinos para el confort y bienestar de los instaladores y ocupantes, teniendo un contenido de solventes orgánicos <VOC> inferior a 100 gr./lt.

Usos recomendados.

Se emplea para proteger **Aceros** previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Crominio de Zinc, dependiendo de la agresividad del medio ambiente, así también sobre **Maderas,** como puertas, ventanas, y muebles en general**,** también sobre **Materiales Neutros,** como Yeso-Cartón, Yeso, y superficies Empastadas y suavizadas.

Características técnicas del Producto.

Naturaleza Química	: Alquídica.
Nº de componentes	: Uno.
VOC	**: Bajo 100 gr/litro.**
Colores	**: 11 Colores de cartilla.**
Terminación	**: Semibrillo**.
Rendimiento	: 35±5 m²/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Número de capas	: 2-3 dependiendo del color.

Aplicación	: Brocha, Rodillo de espuma de alta densidad, y Pistola.
Diluyente	: Agua potable.
Dilución	: ¼-1/2 litro de agua por galón para rodillos y brochas. ½-3/4 litro de agua por galón pistolas con aire.
Limpieza de materiales	**: Agua con detergentes.**
Condiciones de secado	: 20ºC, 60% H.R y 50 micrones espesor húmedo.
Secado Tacto	: 6-8 horas.
Secado para repintar	: 24 horas.
Secado final	: 7-21 días.
Condiciones de aplicación	: 10-30°C sobre la superficie, y HR Menor 80%.
Envase de suministro	: 1/4 gl. y 1 gl.
Estabilidad de almacenaje	: 24 meses en envases herméticamente cerrados 10-30ºC y H.R. menor a 80%.

Seguridad: Los componentes de este producto **No** son inflamables y respetan a las personas y al medio ambiente.

Preparación de la superficie y aplicación.

Las superficies de **Acero** deberán estar libres corrosión, secas, sin grasas y aceites, libres polvo y suciedades en general, y debidamente imprimadas con **pinturas anticorrosivas** indicadas, de acuerdo a la agresividad del medio ambiente que las rodea.

Sobre superficies **Neutras, como Yeso-Cartón, Yeso y superficies Empastadas y suavizadas,** deben estar libres de suciedades, y debidamente selladas con una mano de Sellador Acrílico, con el objeto de disminuir la absorción del esmalte. Así también sobre superficies **Alcalinas**, como los **Estucos, Hormigón, Ladrillos, y Fibrocemento, deberán estar previamente selladas con Sellador Acrílico, para evitar la saponificación** del esmalte, que lo hace soluble en agua, desprendiéndolo de la superficie.

Sobre esmaltes y óleos sintéticos envejecidos, deberá eliminarse el brillo con lijas grano150-180, y eliminar el polvo con paños húmedos, y posteriormente aplicar el **Esmalte Sintético Cereluxe Ultra Semibrillo.**

Sobre Maderas, deberán estar secas, con un contenido de humedad bajo un 18%, y para **Pino Radiata o Pino Oregón**, recomendamos aplicar la primera mano diluida con ½ litro de agua por galón, y sobre **Maderas Rojizas**, **como el Alerce, Raulí, Roble, Lingüe, y Tepa,** no recomendamos aplicarlo, por las posibles manchas del Tanino, debiendo protegerlas solo con **Cerestain.**

Se puede aplicar sobre látex y esmaltes al agua, siempre y cuando ambas pinturas sean de buena calidad y estén firmemente adheridas a la superficie, y libre de suciedades, así también se puede aplicar sobre él, esmaltes al agua, eliminando el brillo con lija grano 150-180, con el objeto de generar una superficie porosa y rugosa, adherente para el **Esmalte Sintético Cereluxe Ultra Semibrillo.**

Suavizar entre manos con lija grano 150-180, es una excelente opción para lograr películas más suaves.

Precauciones.

Después de aplicado el producto, deberán lavarse las brochas, rodillos y pistolas, inmediatamente con agua potable con detergentes domésticos, para facilitar su remoción.

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, como tampoco sobre plásticos denominados como "papeles", la pintura queda mal adherida.

Advertencias.

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el **Color** puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente. Los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Considere en la cartilla **Millennium**, que cuando dice **"Low Hide"** significa que el color es poco cubriente, por este motivo necesita como aparejo, la misma pintura del color **Gris 8520W,** para después aplicar el color elegido. Si dice **"Interior Only"** significa que el color es solo para interiores. Todos los colores tienen valores de la **luminosidad**, que están indicados en la cartilla como **LRV**.

Como el brillo es parte del color, se verán ligeramente más obscuros respecto a los chips de las carillas.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información contenida en esta hoja técnica es susceptible de modificarse, como resultado de la experiencia práctica y desarrollo continuo del producto.

Esta versión fue editada por **Codelpa Chile S.A. en Marzo de 2017.** Nos reservamos el derecho de cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las ediciones anteriores.

@@@