



VERSIÓN: GM-FIKO-01 V1

# Pintura para Fachadas Deluxe



## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura para Fachadas Deluxe es una pintura acrílica diluible en agua, formulada con emulsión acrílica para ofrecer un alto desempeño en exteriores e interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad.

### USO

Se utiliza para proteger y decorar fachadas, patios revocados en bloque a la vista o ladrillo normal (no esmaltado ni vitrificado) y para repinte.

## 2. BENEFICIOS

- ❖ Excelente resistencia a la intemperie
- ❖ Excelente retención de color (Delta E <3.5 después de 500 hr. en cámara)
- ❖ Resistencia a superficies alcalinas
- ❖ Resistencia al ataque de hongos y algas
- ❖ Óptima adherencia
- ❖ Resistencia a la humedad

## 3. ACABADOS

Cuenta con una fórmula que asegura un acabado mate perfectamente combinado entre estética y funcionalidad. Es ideal para mantener una apariencia discreta y uniforme en las superficies donde se aplica.

## 4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Prueba de desempeño	Especificación
ASTM D5589	Resistencia a las algas
ASTM D5590	Resistencia a los hongos

Este producto cumple con la resolución 1154, norma NTC 5828 y las pruebas de desempeño mencionadas anteriormente, las cuales respaldan nuestra promesa de ofrecer un producto confiable y de alto rendimiento, adecuado para proteger las superficies de manera efectiva.

## 5. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Vehículo	Resina acrílica
Densidad (kg/galón)	5.25 - 5.45
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Máx 50g. solvente/L

## 6. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que Pintura para Fachadas Deluxe proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la pintura, es fundamental corregir cualquier irregularidad, defecto o humedad en la superficie. Además, asegúrese de eliminar las antiguas capas (manos) de pintura y reparar grietas o fisuras. Las superficies deben estar correctamente resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de polvo, grasa, cales y carburos.

Si la superficie a pintar presenta hongos, como lama verde o gris (moho), se puede tratar lavándola con una solución al 5% de hipoclorito de sodio. Aplique la solución utilizando cepillos con cerdas plásticas o de alambre y déjela actuar durante al menos 30 minutos. Posteriormente, enjuague bien toda la superficie con agua abundante y asegúrese de que se seque completamente. Durante este proceso, es importante utilizar equipo de protección personal como gafas, guantes y ropa adecuada.

En superficies alcalinas con pH superior a 10 como morteros, tejas, revoques o revoques modificados con cal, es recomendable aplicar 1-2 capas (manos) de imprimante acrílico. Sobre esmaltes o vinilos en buen estado se debe lijar muy bien, limpiar el polvo y eliminar completamente las antiguas capas (manos) de pintura deterioradas.



VERSIÓN: GM-FIKO-01 V1

## APLICACIÓN

1. Mezcle bien la pintura hasta que quede con una consistencia homogénea.
2. Se recomienda aplicar entre 2-3 capas (manos) de Pintura para Fachadas Deluxe dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar por 2-3 horas antes de aplicar la siguiente capa (mano) de pintura.
3. La dilución de la pintura se debe hacer teniendo en cuenta la herramienta de aplicación utilizada, de la siguiente manera:
  - ❖ **Con brocha con rodillo:** Diluir un galón de pintura con máximo un 20% de agua en la primera capa (mano). Para la segunda capa (mano) se debe diluir al 10% con agua.
  - ❖ **Con pistola convencional:** Diluir un galón de pintura con un 25% de agua.
  - ❖ **Con pistola airless:** Diluir un galón de pintura con un 10% de agua.
4. Para limpiar la superficie pintada con un paño suave sin color, es necesario esperar al menos 30 días para asegurar el completo curado de la película de pintura aplicada. Durante este período, utilice únicamente agua y jabón de tocador.

**Nota:** Antes de aplicar Pintura para Fachadas Negro Ultra se debe imprimir previamente con imprimante acrílico para obtener un máximo desempeño.

## HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN


- ❖ Brocha
- ❖ Rodillo
- ❖ Pistola convencional
- ❖ Pistola airless

## 7. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la rugosidad de la superficie:

- ❖ **Obra nueva sobre estuco:** 8-12 m<sup>2</sup>/gal a 1 capa (mano).
- ❖ **Repinte sobre color diferente:** 12-14 m<sup>2</sup>/gal a 1 capa (mano).
- ❖ **Repinte sobre color similar:** 20-25 m<sup>2</sup>/gal a 1 capa (mano).

## 8. PRESENTACIONES



- **Galón: 3,78 L**
- **Cuñete: 18,9 L**

## 9. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

## 10. GARANTÍA

### Limitada a cumplimiento Norma NTC 5828

Garantía limitada: La garantía de este producto está limitada sólo a la sustitución del producto si este dejara de cumplir con las normas o especificaciones de calidad y sólo aplica al comprador original del producto mientras este resida en la vivienda pintada. Si la capa de la pintura se desprende o se embolsa durante esta garantía, puede, con la presentación de prueba de compra (el recibo original), reemplazarle la pintura en la cantidad que sea suficiente para la reparación del desprendimiento o embolsamiento.

\* *La Pintura para Fachadas Deluxe Negro Ultra solo está garantizada por un periodo de 5 años.*

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original, sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un impermeabilizante anterior, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, o condiciones climáticas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.



VERSIÓN: GM-FIKO-01 V1

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en nuestro sitio web. La garantía no aplica cuando el sistema de impermeabilización falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969.