

Pintura para demarcación

Pintura para demarcación está elaborada con resinas acrílicas, pigmentos y cargas especialmente formulados para garantizar buena adherencia, secado rápido y resistencia a la abrasión.

USO

Se utiliza para demarcar y señalizar parqueaderos, canchas deportivas, pisos de almacenes, bodegas e industrias en general. Puede aplicarse sobre superficies y pavimentos de asfalto, concreto y ladrillo de mediano y bajo tráfico.

1. BENEFICIOS

- ❖ Buena retención de color
- ❖ Buena resistencia a la abrasión, agua e intemperie
- ❖ Rápido secado
- ❖ Buena adherencia al concreto y asfalto

2. ACABADOS

Cuenta con una fórmula que asegura un acabado mate perfectamente combinado entre estética y funcionalidad. Es ideal para mantener una apariencia discreta y uniforme en las superficies donde se aplica.

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Vehículo	Resina acrílica
Densidad (kg/galón)	5.35 - 5.45
Tipo de solventes	Hidrocarburos aromáticos

4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que la Pintura para demarcación proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es crucial corregir cualquier defecto que pueda distorsionar las señales de tránsito que se van a pintar. Además, la superficie debe estar completamente limpia y seca. Para lograrlo, se puede realizar una limpieza con agua a presión, utilizar escobas manuales o mecánicas, cepillos, o aire a presión.

Para aplicar sobre concreto, primero neutralice la superficie con una solución de ácido muriático al 10%. Enjuague bien con agua y deje secar completamente antes de aplicar la pintura.

DILUCIÓN

La dilución de la pintura debe realizarse únicamente si es necesaria debido al equipo de aplicación o a las condiciones ambientales. Puede diluirse máximo al 20% del volumen con xilol. En caso de usar el producto como imprimación, se debe disolver máximo hasta un 25%.

APLICACIÓN

1. Mezcle bien la pintura con una espátula limpia hasta obtener una consistencia homogénea
2. Utilice máquinas especializadas para la aplicación, siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo.
3. Aplique 2-3 capas (manos) hasta alcanzar el espesor deseado, dejando secar cada capa (mano) durante al menos 15 minutos.
4. Evite el tránsito sobre la superficie pintada durante al menos 1 hora después de la aplicación.
5. Se recomienda aplicar la pintura a temperaturas entre 10-35°C, con una humedad relativa máxima del 95%. La lluvia y la alta humedad pueden retardar el secado y afectar la adherencia de la pintura.
6. No se recomienda aplicar sobre superficies calientes.

Nota: Los tiempos de secado varían con las condiciones durante la aplicación como la temperatura ambiental y el espesor de película, pero usualmente el secado al tacto toma 15 minutos y el secado para el manejo toma entre 20 minutos y 1 hora.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN


- ❖ Brocha
- ❖ Pistola convencional

5. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir:

- ❖ 60-80 m/gal, lineales a un espesor de película seca de 8 mils (200 micrones).

6. PRESENTACIONES



- ½ galón: 1,89 L
- Galón: 3,78 L
- Cuñete: 18,9 L

7. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado). Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Evite el contacto con los ojos y la piel.
- ❖ Contiene materiales inflamables (disolventes).
- ❖ Lave las herramientas con xilol inmediatamente después de usarlas.

8. GARANTÍA

La garantía de este producto está limitada a la reposición de este o de la cantidad pagada por el, de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según nuestras instrucciones. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original, sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un impermeabilizante anterior, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, o condiciones climáticas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en nuestro sitio web. La garantía no aplica cuando el sistema de impermeabilización falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969.