

	FICHA TECNICA	CH- GDRD -F-011
		Versión: 002
		26.06.2025

MASILLA PLASTICA CHEMI FLEX

DESCRIPCION

Es un producto elaborado a base de resina del tipo poliéster para reparar abolladuras, este producto endurece rápidamente, tiene una buena flexibilidad, excelente adherencia y un lijado suave.

USOS

Se utiliza en el trabajo de repintado automotriz para la reparación de choques ó abolladuras que no puedan ser enderezados completamente.

Es de fácil aplicación, buena fluidez y nivelamiento, secado rápido, fácil de lijar, excelente adhesión y buena dureza de película.

1. CARACTERÍSTICAS

- **VEHICULO**
Resina Poliéster.
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN**
100 % +/- 1.
- **SÓLIDOS EN PESO**
100 % +/- 1.
- **VISCOSIDAD**
Pasta suave.
- **COLOR**
Gris.
- **NUMERO DE COMPONENTES**
Dos
- **TIEMPO DE CURADO**
De 4 – 8 min.
- **TIEMPO PARA LIJAR**
30 minutos.

• TIEMPO DE ALMACENAJE

8 meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

2. PREPARACION DE SUPERFICIE

REPINTADO DESDE EL METAL

Quitar la pintura antigua utilizando el Removedor de Pinturas, luego lavar bien hasta eliminar todo residuo del removedor. Si existieran zonas con grasa, aceite o cera, limpiar con el Solvente Quita Grasa. Tratar la superficie con Acondicionador de Metales, de acuerdo a las instrucciones de la hoja técnica, enjuagar bien la superficie con agua limpia y secar. Aplicar la Masilla Chemiflex.

3. FORMA DE APLICACIÓN

Homogenice completamente el producto **CHEMIFLEX**, tome la cantidad necesaria a utilizar y agregue un 2% de catalizador, mezcle la cantidad que pueda aplicar en un tiempo de 5 minutos.

CHEMICAL MINING S.A.: Av. Chillón Mza. A Lote.93 FND. Ex Fundo Chacra Cerro (Alt del Colegio Noguchi) Lima – Lima – Comas.

Telf.: 486-7780 / 521-4703 / 521-4225 / 988830267 / e-mail: chemisa@chemisa.com.pe

www.chemisa.com.pe

	FICHA TECNICA	CH- GDRD -F-011
		Versión: 002
		26.06.2025

Se aplica con espátula, deslizando una pequeña cantidad sobre la abolladura, recuperando la forma original y correcta del sustrato.

- **LIJADO**

Lijar después de 30 minutos de aplicada. El tiempo de lijar puede variar con el espesor de la capa aplicada, la humedad y la temperatura ambiente

Consuma este producto en un tiempo menor a 8 meses, no regrese CHEMIFLEX catalizado a su envase.

- Disponga de los desechos respetando las leyes y regulaciones locales.
- Limpie su equipo con thinner luego de realizar la aplicación.

Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico.

4. CONDICIONES DE CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

- Aplique en lugares debidamente ventilados.
- Nunca agregue otro componente diferente al indicado en esta ficha técnica.
- Mantenga el producto almacenado por cortos períodos de tiempo, en condiciones secas, en temperaturas no mayores a los 35 °C y no menores a los 10 °C.
- Utilice equipo de seguridad como guantes, gafas y sobre todo mascarilla de carbón activado para utilizar este producto. No protegerse puede resultar en serios daños a la salud.
- Mantenga este producto en su envase y etiqueta original, y tapado cuando no esté en uso.

CHEMICAL MINING S.A.: Av. Chillón Mza. A Lote.93 FND. Ex Fundo Chacra Cerro (Alt del Colegio Noguchi) Lima – Lima – Comas.

Telf.: 486-7780 / 521-4703 / 521-4225 / 988830267 / e-mail: chemisa@chemisa.com.pe

www.chemisa.com.pe