

CPP TEMPLE SINOLIT

A base de resina látex acrílica estirenada.

CPP

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Base alternativa para interiores, para paredes y cielo rasos.
- Permite, blanquear, empastar e imprimir paredes dejando un acabado fino.

USOS TÍPICOS

- Cielos rasos.
- Se puede usar como base para paredes interiores (dormitorios, salas o ambientes secos) mezclado con CPP Sellador.

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura arquitectónica
- **TIPO:** Base látex
- **ACABADO:** Mate
- **COLOR:** Blanco
- **COMPONENTES:** Uno
- **CURADO:** Evaporación de agua y coalescencia
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 48% $\pm$ 2%, según color
- **NÚMERO DE CAPAS:** Una o Dos
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 75 – 100 m² por bolsa.
- **DILUYENTE:** Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y de las irregularidades de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (SEGÚN CORRESPONDA)

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80 o #100. Limpiar el polvillo de la pared y aplicar CPP Temple Sinolit.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

- Espátula o plancha: sin diluir.
- Brocha o rodillo: diluido.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C

Repintado mínimo: 2 – 4 horas a 25°C

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 38°C

Temperatura ambiente: 10°C a 38°C

Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie para pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar limpios y en buen estado.
3. Vierta el temple en un recipiente limpio.
4. Agregue agua potable hasta que el temple esté fluido y se pueda aplicar sin defectos.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Si desea usarlo como imprimante, mezcle la siguiente proporción: 25 Kg. de CPP Temple Sinolit, con 4 litros de CPP Sellador y agua hasta que se pueda aplicar.
7. Aplique otra capa del mismo producto o la pintura de acabado.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

No requiere.

ACABADOS RECOMENDADOS

Barrio, Látex Fast Mate, Látex Pato CPP.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Peso por galón: 6.8 ± 0.2 Kg.
- Presentación de envase: Bolsa de 25 kg
- Unidad de despacho: Unidad
- Garantía: 12 meses

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses desde su fabricación, si se almacenan bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C y en bolsa llena y sellada.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación y los equipos de protección personal como son: Guantes, lentes de seguridad y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS).

Rev. Noviembre 2025

