papy w płynie

dekoracyjna

PAPA W PŁYNIE

Uv-213
Uv-715
Uv-811
Uv-903

- ☑ Do renowacji i uszczelniania dachów, rynien, murków, kominów, domków na narzędzia, wiat, parasoli, plandek, skrzyń itp.
- ☑ Elastyczna, mrozoodporna, odporna na czynniki atmosferyczne
- ☑ Do malowania pędzlem, wałkiem lub natryskowo

dostępne opakowania: 3l 1l

Dekoracyjna Papa w Płynie Megaron jest elastycznym materiałem powłokowym, służącym do zabezpieczania zewnętrznych powierzchni. Papę można zastosować zarówno w celu ochronnym, jak i dekoracyjnym. Pod względem chemicznym stanowi mieszankę surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących i wody, o konsystencji gęstej, jednorodnej. Elastyczność oraz wytrzymałość na kontakt z wodą zapewnia wysoką odporność powłoki bez względu na warunki atmosferyczne.

PRZEZNACZENIE

Dekoracyjna Papa w Płynie posiada różnorodne możliwości zastosowania, między innymi:

- Renowacja pokryć dachowych takich jak: dachówki cementowe i ceramiczne, papy i gonty bitumiczne, blachodachówki, blacha trapezowa i falista oraz gonty.
- Ochrona innych powierzchni zewnętrznych przed warunkami atmosferycznymi, jednocześnie zapewniając im atrakcyjny wygląd, m.in. płoty, pergole, domki ogrodowe, drewniane skrzynie i inne drewniane elementy.
- Uszczelniania pękniętych dachówek, o ile styki są dopasowane i zabezpieczone przed przemieszczaniem oraz reperacja zniszczonych powłok z papy bitumicznej.
- Renowacja i ochrona murków przed szkodliwym działaniem wody oraz przyziemia ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu.

PRZECIWWSKAZANIA

- Nie należy stosować Papy w basenach oraz jako jedynej powłoki hydroizolacyjnej. Duże, płaskie powierzchnie oraz pochyłe, z których woda nie ma możliwości odpływu nie są zalecane do stosowania Papy. Produkt nie jest przewidziany jako długotrwałe zabezpieczenie hydroizolacyjne przed zaleganiem wody. Nachylenie dużych powierzchni powinno wynosić minimum 5% i mieć zapewniony odpływ wody.
- Nie należy również stosować Papy w Płynie jako powierzchni przeznaczonej do chodzenia, a tym bardziej, do ruchu pojazdów. Incydentalne lub serwisowe chodzenie po Papie nie jest jednak szkodliwe.

WŁAŚCIWOŚCI

Kolory

Produkt sprzedawany jest w 4 różnych kolorach: białym, ceglanym, grafitowym oraz brązowym.

Łatwa do utrzymania w czystości

Powierzchnia pokryta Papą Megaron nie sprawia problemów w czyszczeniu, dzięki czemu łatwo zadbać o jej atrakcyjny wygląd. Świetnie nadaje się do zmywania na mokro np. Karcherem.

Wysoka odporność

Powłoka tworzona przez Papę jest wysoce odporna na czynniki atmosferyczne, nawet w trakcie mrozów. Wytrzymałość powłoki zależy od trwałości podłoża, sposobu przygotowania podłoża oraz aplikacji zgodnie z zaleceniami. Przy dobrych warunkach oraz prawidłowym zastosowaniu możliwe jest utrzymanie powłoki nawet przez 10 lat.

Elastyczność

Cechą charakterystyczną produktu jest wysoka elastyczność oraz podatność powłoki do mostkowania spękań. UWAGA: Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu zarówno samego produktu jak i podłoża.

Komfort pracy

Zaletą produktu jest gotowość do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania oraz możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy szczelnie zamknąć, a po kolejnym otwarciu produkt można używać ponownie.

Czas wiązania i wysychania

Uzależniony jest od tempa odparowania wody oraz promieniowania UV (światło dzienne). W przypadku warstwy o grubości 1 mm, w warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, Papa wysycha w ciągu 3-4 godzin. Niższa temperatura otoczenia i podwyższona wilgotność wydłuża czas wiązania i wysychania Papy. UWAGA: w temperaturze poniżej +10°C proces wiązania nie zachodzi w ogóle, nawet po odparowaniu wody. Prace należy prowadzić w warunkach zapewniających temperaturę podłoża i otoczenia min. +10°C od momentu nałożenia produktu do całkowitego wyschnięcia powłoki.

Wydajność

Może się różnić w zależności od podłoża, sposobu aplikacji oraz użytych narzędzi. 3 litrowe opakowanie produktu wystarcza do pokrycia aż do 9 m^2 powierzchni malowania wałkiem w 2 warstwach. Wydajność będzie większa w przypadku podłoży gładkich i niechłonnych takich jak blacha i mniejsza w przypadku podłoży chłonnych takich jak gazobeton.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt należy nakładać wyłącznie na podłoże trwałe, czyste i suche. Dachówki ceramiczne, cementowe oraz pokrycia bitumiczne należy wymyć pod ciśnieniem. Powierzchnie luźno związane lub zapylone przed użyciem Papy wymagają zastosowania gruntu. Powierzchnie z innych materiałów jak: tworzywa sztuczne i blachy wymagają wymycia wodą z brudu i pyłu.

TECHNOLOGIA PRACY

Po otwarciu wiadra, Papę należy dokładnie wymieszać, do momentu uzyskania jednolitego koloru. Producent zaleca nakładanie Papy za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo, w co najmniej dwóch warstwach, nakładanych krzyżowo, tzn. ruchami wałka lub pędzla w przeciwnym do poprzedniej warstwy kierunku. Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzedniej. W celu zapewnienia odpowiedniej wodoszczelności powłoki należy dokładnie pokryć powierzchnię podłoża i każdej kolejnej warstwy, jednak na tyle cienko, by farba nie spływała. W przypadku uszczelniania drobnych spękań, szczelin, styków pokrycia dachowego ze ścianą oraz naprawiania pęknięć papy bitumicznej, należy zastosować taśmę, najlepiej flizelinową, a na dużych powierzchniach agrowłókninę, które zapobiegają wpływaniu Papy w szczelinę oraz dodatkowo zbroją powłokę Papy.

ROZCIEŃCZANIE

Papa w Płynie jest produktem wodorozcieńczalnym. Dopuszcza się rozcieńczenie max. 45 g wody na 3 litry produktu w celu uzyskania rzadszej konsystencji.

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w plastikowe wiadra o litrażu 1 i 3 litry. Wiadra wyposażone są w plastikowe uchwyty. UWAGA: Produkt należy przechowywać w temperaturze od 0°C do +40°C. Podczas magazynowania możliwe jest delikatne rozwarstwienie się produktu, jest to zjawisko naturalne dla powłok barwionych, przemieszanie Papy przywraca zdatność do użycia. Spiętrzenie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi utratą sztywności wiader, przewróceniem się spiętrzonych palet i w konsekwencji narażeniem towaru na zniszczenie, a przebywających w pobliżu ludzi na utratę życia lub zdrowia.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkt jest przydatny do zastosowania przez okres do 24 miesięcy od daty produkcji, o ile jest poprawnie składowany i przechowywany. W przypadku wątpliwości, zaleca się wykonać próbę na fragmencie powierzchni. Produkt posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja	gęsta, jednorodna
Wydajność	w zależności od metody aplikacji i chłonności podłoża 3 litry / 2,5-3 m^2 / 1 mm
Temperatura aplikacji	od +10°C do +30°C

Zaleca się użycie produktu z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia minimalnych różnic kolorystycznych

Uv-811 Uv-213 Uv-903 Uv-715