H-1

Folia w płynie

SZYBKOSCHNĄCA

Dostępne opakowania: **4,5 kg**





WYDAJNOŚĆ PRZY 2 WARSTWACH



SZCZELNA POWŁOKA / NIEPRZEPUSZCZALNA



ELASTYCZNA



APLIKACJA WAŁKIEM, PĘDZLEM LUB PACĄ



CZAS SCHNIĘCIA 1 H

PRZEZNACZENIE

Jednoskładnikowa, półpłynna, gotowa do stosowania dyspersyjna folia hydroizolacyjna do wykonywania wysoko elastycznych powłok przeciwwilgociowych pod płytki ceramiczne, płytki z kamienia naturalnego i powłoki dekoracyjne.

ZASTOSOWANIE

Folia w płynie służy do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podłoży przed mocowaniem płytek w: łazienkach, kuchniach, toaletach, natryskach, pralniach. Może być stosowana w miejscach narażonych na zalewanie i zawilgocenie na podłożach takich jak: tynki i jastrychy cementowe (również grzejne), tynki cementowo-wapienne, mury ceglane, płyty gipsowo-kartonowe, płyta OSB i inne drewnopochodne, stare okładziny ceramiczne. Folia w płynie nadaje się również do zabezpieczania podłoży wrażliwych na zawilgocenie: gazobetonu, płyt gipsowo-kartonowych i OSB, podłoży anhydrytowych, podłoży i tynków gipsowych, podłogowych zapraw wyrównujących.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z zabrudzeń takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zaleca się, aby nowe podłoża były odpowiednio wysezonowane i wysuszone (<0,5 % wilgotności). Podłoża chłonne, porowate zagruntować gruntem uniwersalnym. Podłoża gipsowe i anhydrytowe przeszlifować papierem ściernym, powstały pył dokładnie usunąć i zagruntować. Nie stosować na wilgotnym podłożu oraz w przypadku podejrzenia podciągania wilgoci w podłoże.

WYKONANIE

Przed użyciem przemieszać. Folię w płynie nakładać równomiernie w co najmniej 2 warstwach. Nakładać pędzlem, wałkiem lub gładką pacą ze stali nierdzewnej. Warstwy nakładać prostopadle w stosunku do kierunku nakładania warstwy poprzedniej (KRZYŻOWO). Na łączeniu ściany z posadzką, na krawędziach, w miejscach dylatacji, przejść rur instalacyjnych itp. wzmocnić przy użyciu taśmy hydroizolacyjnej ŚMIG. Taśmę należy wklejać w świeżą pierwszą warstwę folii w płynie i po związaniu przykryć drugą warstwą. Po całkowitym wyschnięciu (ok. 6-24 h) można przystąpić do mocowania płytek ceramicznych. Czas wysychania zależy od warunków w pomieszczeniu, przewietrzania pomieszczenia i wymalowanej powierzchni. Długotrwałe wysychanie może być spowodowane wilgotnym podłożem przed przystąpieniem do prac, czego należy unikać.

CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ I NARZĘDZI

Narzędzia myć wodą. Świeże zabrudzenia myć wodą. Wyschnięte i związane zabrudzenia usunąć mechanicznie poprzez ścieranie, skrobanie lub szlifowanie.

ZUŻYCIE

Zużycie to około 0,8-1,2 kg/m². Zużycie zależy od chłonności i nierówności podłoża oraz zastosowanej metody nakładania.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA I OPAKOWANIA

Produkt zachowuje swoje właściwości i zgodność z normą europejską EN 14891:2009 „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami" przez okres 12 miesięcy od daty produkcji, o ile jest poprawnie składowany i przechowywany. Puste opakowanie wyrzucić zgodnie z zaleceniem segregacji w danej gminie. Pozostały produkt przekazać do utylizacji np. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w twoim regionie. Przechowywać w temperaturze 5-30°C. Nie piętrzyć palet.

DANE TECHNICZNE

Kolor:	jasnoszary
Konsystencja:	gęsta pasta.
Gęstość typowa:	1,45 kg/l
Przyczepność początkowa na rozciąganie	≥ 0,5 N/mm²
Trwałość/przyczepność po działaniu wody	≥ 0,5 N/mm²
Trwałość/przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm²
Trwałość/przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	≥ 0,5 N/mm²
Trwałość/przyczepność po działaniu wody wapiennej	≥ 0,5 N/mm²
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach standardowych	≥ 0,75 mm

SKANUJ KODY ODBIERAJ NAGRODY
PRODUKT OBJĘTY PROGRAMEM: SPECJALISTA
KAŻDE WIADERKO ZAWIERA KOD WARTY W PROGRAMIE SPECJALISTA
6 PKT.* ZA WIADRO 4,5 KG
*2 RAZY WIĘCEJ PUNKTÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW PRO