

Karta techniczna

Spectral SOFT LIGHT

Szpachlówka multifunkcyjna

Dwuskładnikowa szpachlówka multifunkcyjna

PRODUKTY POWIĄZANE

Betox 50E

Utwardzacz

WŁAŚCIWOŚCI

- Multifunkcyjna szpachlówka poliestrowa
 - Łączy w sobie cechy szpachlówki wypełniającej i wykańczającej
- Zastosowanie nowoczesnych wypełniaczy
- Wskaźnik pokazujący poprawne wymieszanie szpachlówki z utwardzaczem
 - Kremowa konsystencja i łatwa aplikacja
 - Znakomite szlifowanie
- Dzięki zastosowaniu unikalnych dodatków, bardziej gładka powierzchnia i mniej dziurek

PODŁOŻA			
Stare powłoki lakierowe		Odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić.	
Laminaty poliestrowe		Odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 ÷ P120, odtłuścić.	
Stal		Odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 ÷ P120, odtłuścić.	
Stal ocynkowana		Odtłuścić, zmatować włókniną ścierną, odtłuścić.	
Aluminium		Odtłuścić, zmatować włókniną ścierną, odtłuścić.	
Podkłady akrylowe 2-komponentowe		Odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić.	
UNDER 305-00		Odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić.	
UNDER 385		Od 90 minut do 12 h w 20°C: bez szlifowania Powyżej 12 h: odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić	
UNDER 385-00		Od 30 minut do 12 h w 20°C: bez szlifowania Powyżej 12 h: odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić	
Uwaga: Szpachłówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.			
PROPORCJE MIESZANIA			
	Spectral SOFT LIGHT UTWARDZACZ	Objęściowo	Wagowo
		100 ml 2 ml	100 g 2 g
ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH			
VOC II/B/b limit*		250 g/l	
VOC rzeczywiste		90 g/l	
* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE			
WARUNKI APLIKACJI			
Zaleca się aplikację szpachłówki w temperaturze wyższej niż +10°C.			
APLIKACJA			
	Oczyszczyć i przeszlifować powierzchnię.		
	Odtłuścić Spectral EXTRA 785.		
	Wymieszać dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru. Zmiana koloru z błękitnego na biały wraz z postępem reakcji utwardzania. Przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza.		
	Szpachlować. Grubość warstwy nie większa niż 5 mm.		

	3 ÷ 6 minut/ 20°C Niejednolity kolor po upływie 3-6 minut oznacza niedokładne wymieszanie szpachlówki z utwardzaczem	
CZASY UTWARDZANIA		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 minut	10 minut
UWAGA: Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów.		
SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI		
	Odległość	Stosować się do zaleceń producenta sprzętu
	Czas w zależności od rodzaju i mocy lampy	Około 5 min.
SZLIFOWANIE		
	Zgrubne	P120 ÷ P150
	Wykańczające	P180 ÷ P240
KOLOR		
Błękitny w opakowaniu. Biały po utwardzeniu		
CZYSZCZENIE SPRZĘTU		
Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych, Thin 880, aceton		
WARUNKI PRZECHOWYWANIA		
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.		
TERMINY PRZYDATNOŚCI		
Spectral SOFT LIGHT	12 miesięcy/20°C	
BEZPIECZEŃSTWO		
Patrz Karta Charakterystyki		
INNE INFORMACJE		
Numer rejestrowy: 000024104. Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.		