

باكي شيلد - سيلر خارجي ٤٥٠٠

الوصف

سيلر خارجي ٤٥٠٠ هو سيلر مائي مصنع من اجود انواع الاكريليك كوبوليمر لتعطي قدرة فائقة للتغلغل داخل الأسطح المسامية لإحكام عزلها و جعلها مجهزة لطبقات الطلاء التالية.

المميزات

قدرة فائقة على غلق المسام للأسطح
يزيد من معدل فرد طبقات الطلاء التالية
مقاومة جيدة للماء و القلويات
يعمل على زيادة قوة التصاق الطبقات التالية

طريقة التنفيذ

يوصى بتطبيق سيلر ٤٥٠٠ على الأسطح الداخلية و الخارجية الجديدة أو القديمة الأسمنتية و الخرسانة الملساء و الأسطح الجبسية .



Exterior sealer 4500 - Pachishield

Description:

External Sealer 4500 is a water-based sealer made of the finest types of acrylic copolymer to give superior ability To penetrate into porous surfaces to seal them and make them ready for the following layers of paint

Features :

Superior ability to close pores on surfaces
Increases the rate of spreading of the next coats of paint
Good resistance to water and alkali
It increases the adhesion strength of the following layers

Recommended Use :

It is recommended to apply Sealer 4500 to new interior and exterior surfaces
Or old cement, smooth concrete and gypsum surfaces

أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف



Drying Time

Surface dry 60 min

جفاف سطحي ٠ دقيقة

زمن إعادة الدهان 12 ساعة

Recoating time 12 hrs

الصلاحية



Expiry

24 Months

٢٤ شهر

شروط التخزين



Storage

Away from sunlight

بعيداً عن أشعة الشمس

التخفيف



Dilution

Tap water up to %20 to 25%

يخفف بنسبة ٢٠ % - ٢٥ % بالماء

معدل الفرد



Coverage

10 m2 at a thickness of 40 microns.

١٠ م٢ عند سمك ٤٠ ميكرون.

Technical Data :

الخواص الفنية:

Solids by volume 2 ± %38

نسبة الصلب بالحجم

Solids by weight 2 ± % 57

نسبة الصلب بالوزن

Specific gravity 0.03 ± 1.42

الكثافة النوعية

The theoretical coverage rate for 4500 sealer is 10 M² at a thickness of 40 microns

معدل الفرد للسيلر 4500 النظر 10 م² عند سمك 40 ميكرون.

The theoretical coverage rate for 4500 sealer is 13 M² at a thickness of 30 microns

معدل الفرد للسيلر 4500 النظر 13 م² عند سمك 30 ميكرون

