

باكين اكستريم

الوصف

باكين إكستريم دهان بولي يوريثان ذو مكون واحد بوية تجف بالهواء عبارة عن ملونات عضوية / غير عضوية معلقة منتشرة في محلول من البولي يوريثان الكيد وإضافات



PACHIN EXTREME

Description:

An air drying enamel composed of a high quality pigments dispersed in a urethane solution, modified alkyd resin and driers.

المميزات

أداء متميز من حيث درجة اللمعان العالية والجفاف السريع والصلابة والمرونة مقاومة جيدة للإحتكاكات والتآكل الإحتفاظ باللمعان لفترات طويلة مقاومة ممتازة للمياه والكيماويات المنزلية المستخدمة في أعمال التنظيف مقاومة الإتساخ وسهولة التنظيف



Features :

- Excellent gloss retention
- Good resistance to wear and abrasion
- Excellent performance propeties such gloss, hardness and flexibility.
- Very good resistance to water and household cleaning agents
- Very good resistance to soli & pick up and easily cleanable

مجال الإستخدام

المطابخ والحمامات أثاث الحدائق الخشبية القوارب والمنشآت فوق خط المياه الأبواب والنوافذ الخشبية خصوصاً في المناطق الساحلية الجمالونات و الهياكل المعدنية للمصانع جميع المنشآت المعدنية فوق خط المياه مثل الكبارى الحديدية



Recommended Use :

Kitchens & Bathrooms.
Garden Furnitures.
Boats & Ships (Top side paints) as well as super structure works.
Doors and Windows frames specially at coastal areas.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

١٦ ساعة



Drying Time

16 Hours

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

يخفف بالثر رقم ١٠٠٣٠ من إنتاج باكين او ترينتين نباتية أو معدنية



Dilution

no. 10030 (PACHIN thinner) of vegetable / mineral turpentine

معدل الفرد

من ١٠ - ١٢ م / لتر



Coverage

10-12 m2 / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	High gloss	شديد اللمعان	المظهر
Colors	Pachin color	Shades	اللون
Solids by volume	53 ± 2 %		نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	61 ± 2 %		نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	1.15		الكثافة النوعية

