

فلوت

الوصف

باكين فلوت ورنيش زيتي بولي يوريثان للمصوغات الخشبية

المميزات

- شفاف
- سريع الجفاف
- شديد اللصاق و الالتصاق
- يحتفظ بلمعانة لمدة طويلة
- مقاوم للمنظفات المنزلية

مجال الاستخدام

باكين فلوت يستخدم كورنيش لدهان جميع أسطح المشغولات الخشبية سواء الجديدة أو القديمة حيث أنه يمتاز بإمكانية استخدامه لحماية جميع أنواع الأخشاب

تجهيز السطح

ينظف السطح جيداً من الأتربة و الشحوم

نظام الدهان المقترح:-

* الاسطح الخشبية الجديدة :-

1- دهان (2-1 وجه) من باكين أربوريت او باكين سيلر خشبي نيتروسليلوز .

2- دهان (3-2 وجه) من باكين فلوت

* الاسطح السابق دهانها بورنيشات سينتيتك:-

1- يتم صنفرة الاسطح جيداً وازالة ناتج الصنفرة .

2- دهان (3-2 وجه) من باكين فلوت

Flott

Description:

PACHIN flott is Oil Polyurethane varnish for wood works.

Features :

- Transparent
- Fast Drying
- High gloss and Gloss retention
- high Resistance to household detergents

Recommended Use :

PACHIN flott is used as varnish for new or old wood furniture surfaces to get on high gloss where it can be used for excellent wood protection.

Surface preparation :

-the substrate must be dry and clean from any dirt and greasy substances

- all loose particles must be removed

* Ideal paint systems:

- NEW wood surfaces:-

1-Priming (1-2) coats of Pachin arborit or PACHIN N.C SEALER

2- APPLYING PACHIN Flott AS TOP COAT (2-3 COATS)

- Old painted surfaces:-

1- sanding the old varnish layer and removing dust

2-APPLYING PACHIN Flott AS TOP COAT (2-3 COATS)

أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف :

جفاف سطحي 2-3 ساعات
جفاف كامل 18 ساعة



Drying Time :

Surface dry 2-3 Hours.
Through dry 18 Hours.

الصلاحية :

24 شهر



Expiry :

24 Months

شروط التخزين :

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage :

Away from sunlight

التخفيف :

يخفف بالثئر أو الترينتينا بحد أقصى 10%



Dilution :

Turpentine up to 10%

معدل الفرد :

من 14 - 15 م² / لتر



Coverage :

from 14-15 m² / ltr

Technical Data :

الخواص الفنية :

Finish	لامع gloss	المظهر
Colors	شفاف Transparent	اللون
Solids by volume	45% ± 2	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	52% ± 2	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.9 ± 0.05	الكثافة النوعية

