

فيو ١٥٠٠٠

View 15000

الوصف

باكين فيو ١٥٠٠٠ هو ورنيش مصنع من أجود الراتنجات الألكيدية للمشغولات الخشبية الداخلية.



Description:

High synthetic gloss alkyd varnish based on high gloss alkyd resin for interior wood surface.

المميزات

- لامع
- شفاف
- ذو صلابة
- اقتصادي



Features :

- * High gloss
- * Clear varnish
- * Excellent abrasion resistance
- * Economic varnish

طريقة التنفيذ

تجهيز السطح :

ينظف السطح جيداً بالصفرة لإزالة الأتربة والشحوم.
نظام الدهان المقترح :-
* الأسطح الخشبية الجديدة :-



Ideal paint systems:-

- * New wood surfaces:-
- Priming with PACHIN arborit varnish or PACHIN N.C sealer
- Applying View 15000 as top coat (2-3 coats) with a time interval of 24 hours between the successive coats.

- دهان (٢-١ وجه) من باكين أربوريت أو باكين سيلر خشبي (نيتروسيوليولوز).
- دهان (٣-٢ وجه) من باكين فيو ١٥٠٠٠.
- * الأسطح السابق دهانها بورنيشات سينتيتك:-
- يتم صفرة الأسطح جيداً وإزالة ناتج الصفرة.
- دهان (٣-٢ وجه) من باكين فيو ١٥٠٠٠.

- * Wood surface, which have already been painted with synthetic varnishes:-
- Sand the old varnish layer and remove dust
- Finishing with View 15000 (2-3 coats) with a time interval of 24 hours between the successive coats

أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

جفاف سطحي ٣-٤ ساعة
جفاف كامل ١٨ ساعة



Drying Time

Surface dry 3-4 hr
Through dry 18 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف



Dilution

Thinner : White spirit (diluted by percentage 15-20% by using brush or roll ,dilute by percentage 20% by using spray gun) / Cleaning thinner : Thinner or White spirit

معدل الفرد

من ١٤-١٥ م / لتر
بسمك فيلم جاف ٣٠-٤٠ ميكرون



Coverage

Theoretical spreading rate :-
14 - 15 m2/L
At dry film thickness 30 - 40 microns

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	Glossy لامع	المظهر
Colors	Transparent شفاف	اللون
Solids by weight	63 % ± 2	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Dry gravity	0.96 ± 0.05	الكثافة الجافة

