magenta.

VALENCIA STRIPES COLLECTION

1356 | FABRIC

Technical Specifications
Especificações Técnicas / Especificaciones Técnicas

Roll Width Largura do Rolo / Ancho del Rollo	**140 cm** (+/-3%)	
Roll Length (average) Comprimento do Rolo (média) Longitud del Rollo (promedio)	**45 / 50 m**	
Composition Composição / Composición	**100% Recycled Yarn** (Recycled Post Consumer Polypropylene) (Solution Dye Technology)	
Weight Peso / Peso	**395 g/lm** (+/-5%)	
Tensile Strength Resistência à Tracção / Resistencia a la Tracción **EN ISO 13934-1**	**Warp** Urdidura / Urdimbre **1501 N | 30,5%**	**Weft** Trama / Trama **1101 N | 31,6%**
Tear Growth Resistance Resistência ao Rasgo / Resistencia al Desgarro **EN ISO 13937-3**	**Warp** Urdidura / Urdimbre **171,7 N**	**Weft** Trama / Trama **100,6 N**
Seam Slippage Resistance Resistência ao deslizamento da Costura Resistencia de las Costuras **EN ISO 13936-2**	**Warp** Urdidura / Urdimbre **3,6 mm**	**Weft** Trama / Trama **3,6 mm**
Abrasion Test Teste à Abrasão / Resistencia a la Abrasión **EN ISO 12947-1,2**	**40.000**	
Colour Fastness to Rubbing Solidez da Cor à Fricção / Solidez del Color al Frote **EN ISO 105-X12**	**Dry** Seco / Seco **4-5**	**Wet** Molhado / Mojado **4-5**
Colour Fastness to Artificial Light Solidez da Cor à Luz Artificial / Solidez del Color a la Luz Artificial **EN ISO 105-B02 | Process 3 Exposure Level 7**	**7**	
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez da Cor ao Intemperismo Artificial Solidez del Color a la Intemperie Artificial **EN ISO 105-B04 | Exposure Level 7**	**7**	
Colour Fastness to Sea Water Solidez da Cor à Água de Mar Solidez del Color al Agua de Mar **EN ISO 105-E02**	**5**	
Colour Fastness to Chlorine Water Solidez da Cor à Água com Cloro Solidez del Color al Agua con Cloro **EN ISO 105-E03**	**4-5**	
Colour Fastness to Perspiration Solidez da Cor à Transpiração Solidez del Color a la Transpiración **EN ISO 105-E04**	**Acidic** Ácido / Ácido **5**	**Alkaline** Alcalino / Alcalino **5**
Snagging Test - Rotating Chamber Method Teste de Agarrar / Test de Enganche **BS 8479:2008 (2000 Turns)**	**5**	

ADVANCED FABRICS · OUT

Applications & Features
Aplicações e Características / Aplicaciones y Características

Water Repellent
Repelente à Água
Hidro Repelente

Resistance to Cold Cracking (-23ºC)
Resistência à Rotura por Congelação
Resistencia a Rotura por Congelación

FLAMMABILITY NORMS
BS 5852 Part I - Cigarette / EN 1021-1 Cigarette
CA TB 117:2013 / NFPA 260 Cigarette

REACH COMPLIANT

Respects the environment using application of new technologies in the production process
Respeita o ambiente utilizando a aplicação das novas tecnologias no processo produtivo
Respeta el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción

BLUEWORLD® HUMAN CARE TECHNOLOGY

Clean and Care recommendations
Recomendações de limpeza e cuidado / Recomendaciones de uso y limpeza

- **Frequent wash may affect the performance of the product.**
- **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
- **We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**
- **Dry cleaning at cold temperature is recommended to preserve the FR treatment performance.**

- As lavagens frequentes podem afetar o desempenho do produto.
- Qualquer mancha, salpico ou sujidade deve ser limpa imediatamente com uma solução de sabão neutro e um pano em movimentos circulares suaves.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos resultantes de uma utilização inadequada, limpeza química ou impregnação adicional.
- Recomenda-se a limpeza a seco a frio para preservar o desempenho do tratamento FR.

- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- Se recomienda la limpieza en seco en frío para preservar el rendimiento del tratamiento FR.

- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
- **Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.**
- **Colour migration may occur.**
- **Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.**
- **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**

- Os resultados analíticos referem-se apenas à amostra testada.
- A descoloração e os desvios de cor tolerados pelos padrões industriais permitidos não constituem motivos para reclamações.
- Pode ocorrer migração de cores.
- Borboto é um fenómeno natural que ocorre devido ao uso diário e às lavagens frequentes e não pode ser evitado.
- Reservamo-nos o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, quaisquer especificações do produto.

- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Pilling es un fenómeno natural que ocurre con el uso diario, los lavados frecuentes y no se puede evitar.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.

40º WASH · BLEACH · DRY · IRON · P DRYCLEAN

elastron® GROUP