

Ficha de informação técnica

Nome do produto:

Acetato de Polivinila em forma de dispersão aquosa.

Campo de aplicações e Propriedades:

Produto para aplicação em máquinas de transferência ou manualmente para diversos tipos de embalagens. Utilizado em rotulagens de papel/papel, papel/papelão, papel/lata, papel/tecido e madeira/madeira.

Especificações:

Aparência	Líquido branco viscoso
Aspecto do filme	Transparente e flexível
Teor de sólidos	39,00 – 41,00%
Viscosidade Brookfield RVT (f6/v20/25°C)	6.000 – 9.000cP
pH, 25°C	4,00 – 6,00
Densidade, 25°C	1,03 – 1,06g/ml
Resíduo, malha 150#	0,030%

Embalagem:

O produto é fornecido em embalagens de 100g, 500g, 1kg e 5kg.

Armazenagem:

Evitar frio e calor excessivos. Manter a embalagem fechada para evitar a formação de pele.

Validade:

1 ano.

Obs.:

As informações e sugestões contidas neste boletim são baseadas em dados dignos de confiança, porém servem para orientação geral.

Nota: A informação contida nesta Ficha (FIT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FIT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controle. A Promabond, consequentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Informação Técnica ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Promabond e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto. No caso de a Promabond ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Promabond não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.