

Productgegevensblad: SIGA-Fentrim® IS 20



Geactualiseerd op: 26-11-2014

Op de markt
gebracht door: SIGA

Aanleginstructie: zie gebruiksaanwijzing

Opbouw: speciaalfolie-/vlies-combinatie van PO
met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid: Fentrim IS 20 75 mm 8 Rollen / karton
Fentrim IS 20 100 mm 6 Rollen / karton
Fentrim IS 20 150 mm 4 Rollen / karton
Fentrim IS 20 200 mm 2 Rollen / karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	Lengte / Breedte		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2
Temperatuurbestendigheid			°C	- 40 °C tot + 100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf - 10 °C
Diffusie-equivalente luchtdikte s_d		EN 1931	m	20
Trek- rekgedrag: Maximale trekkracht	In de lengte Dwars	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Trek- rekgedrag: Rek bij maximale trekkracht	In de lengte Dwars	EN 12311-1	%	70 80
Brandgedrag		EN ISO 11925-2	Klasse	E
Luchtdichtheid: Voegdoorlaatcoëfficiënt De lengte betreffende referentie doorlaatbaarheid	a-waarde Q ₁₀₀₀ - waarde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het geen rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbevingen betrouwbaar en duurzaam op			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			
Kleur	wit			