



# Granol'therm Brickstick

Mortel voor het verlijmen van minerale Bricksliips

## Toepassingsgebied

Granol'therm Brickstick wordt gebruikt voor het verlijmen van gevelsteenstrips. Granol'therm Brickstick kan ook toegepast worden voor de verlijming van steenstrips op Granol'therm gevelisolatiesystemen. Voor de verlijming van de isolatiepanelen op de ondergrond en het inbedden van een wapeningsnet wordt Granol'therm KB aangeraden. Bij twijfelachtige ondergronden kunt u onze technische dienst raadplegen.

## Vorbereiding mengsel

Een schone mengkuip vullen met zuiver leidingwater. Brickstick bijvoegen en tot een klontervrije, pasteuze en homogene massa mengen met behulp van een roerapparaat bij laag toerental. Voor 25 kg mortelpoeder ca. 6.0 liter aanmaakwater gebruiken. Kleefmortel ca. 5 minuten laten rijpen en nog een keer goed doormengen. Verwerkingstijd bedraagt ca. 2 uur.

## Verwerken

Granol'therm Brickstick wordt volgens dubbele verlijming toegepast waarbij de lijm wordt aangebracht op de ondergrond met een getande truweel van 10 x 10 mm en waarbij de brickslip zelf ook met lijm wordt ingesmeerd.

De vers aangebrachte mortel dient te worden beschermd tegen slagregen en te snel uitdrogen. In het bijzonder bij directe blootstelling aan zonneschijn en wind zijn gepaste beschermingsmaatregelen te nemen, bv. afscheren van de gevel met een zeil langs de stelling. Niet verwerken bij ondergrond- of omgevingstemperaturen lager dan +5°C.

## Verbruik

6 kg droog poeder per m<sup>2</sup>.

## Technische kenmerken

|                        |  |
|------------------------|--|
| Kleuren                | grijs  |
| Verwerkingstemperatuur | +5°C tot +30°C   |
| Rijptijd               | 5 minuten  |
| Verwerkingstijd        | ca. 2 uur  |
| Open tijd              | ca. 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en ondergrond      |
| Begaanbaar             | na ca. 24 uur  |
| Voegbaar               | wanden na ca. 8 uur, afhankelijk van temperatuur en ondergrond |

## Verpakking

12 maanden. Het materiaal droog opslaan.