


Farbkarte Amsterdam Sprühfarbe

Nickeltitangelb H +++ 279 PW6/PY138/PY184	Nickeltitangelb +++ 274 PW6/PY184/PY138	Azogelb Zitron +++ 267 PY184/PY138	Nickeltitangelb M +++ 277 PW6/PY138/PY184/PY42	Nickeltitangelb D +++ 280 PW6/PY138/PY184/PY42	Primärgelb +++ 275 PY184/PY138/PY74	Neapelgelb hell +++ 222 PW6/PY42	Neapelgelb dunkel +++ 223 PY42/PY74/PW6	Azogelb hell +++ 268 PY74/PY184/PY138/PW6
Azogelb mittel ++ 269 PY74/PW6/P034	Azogelb dunkel ++ 270 PY74/P034	Azo-Orange ++ 276 PY74/P034	Goldgelb ++ 253 PW6/P034/PY74/PY184/PY138	Zinnober hell ++ 351 PW6/P034/PY138/PY184	Zinnober ++ 311 P034/PY74/PW6	Pyrrorot +++ 315 PR254	Karmin ++ 318 PR23	Neapelgelb Rot hell +++ 292 PY42/PR101/PW6
Neapelgelb Rot ++ 224 PW6/P034/PY74/PG7	Naphtholrot H ++ 398 PW6/P034	Naphtholrot M ++ 396 PR170/P034	Naphtholrot dunkel +++ 399 PR170/PR23/PW6	Venezianischrosa H +++ 286 PW6/PR170/PY42	Venezianischrosa +++ 316 PW6/PR170/PY42	Perm.rot Purpur ++ 348 PW6/PR122/PR170/P034	Perm.rotviolett ++ 567 PR122/P034/PBk7	Chinacridonrosa +++ 366 PR122/PR254/PW6
Hellrosa +++ 361 PR122/PR170/PW6	Persischrosa +++ 330 PW6/PR170/PG7	Chinacridonrosa hell +++ 385 PR254/PR122/PW6	Perm.rotviolett H ++ 577 PR122/P034/PW6	Caput Mort. Violett +++ 344 PW6/PV23/PR122/PY42	Graublau +++ 562 PB15/PV23/PBk6/PW6	Grauviolett +++ 552 PW6/PB15/PV23/PBk7	Ultramarinviolett H +++ 519 PV23/PW6/PB15	Ultramarinviolett +++ 507 PV23/PR122/PW6
Perm.blauviolett +++ 568 PV23/PV19/PR122	Königsblau hell ++ 558 PW6/P034/PV23/PB15	Königsblau ++ 517 PB15/PV23/PW6	Manganblau Phthalo +++ 582 PW6/PB15/PG7	Manganblau Phth. D +++ 591 PW6/PB15/PG7	Himmelblau hell +++ 551 PB15/PG7/PW6	Brillantblau +++ 564 PB15/PG7/PW6	Primärzyan +++ 572 PB15/PR122/PW6	Kobaltblau (Ultram.) +++ 512 PW6/PB29
Preußischblau (Phth.) +++ 566 PB15/PBk7	Türkisgrün hell +++ 660 PW6/PB15/PG7	Türkisgrün +++ 661 PB15/PG7/PW6	Türkisblau +++ 522 PB15/PG7/PW6	Grünblau +++ 557 PB15/PG7	Brillantgrün +++ 605 PW6/PY74/PG7/PR170/PY184/PY138	Permanentgrün hell +++ 618 PG7/PY74/PW6	Paul Veronesegrün +++ 615 PG7/PY74/PW6	Permanentgrün D +++ 619 PY74/PG7/PBk7/PW6
Saftgrün ++ 623 PG7/PY138/PY184/P034	Neapelgelb Grün +++ 282 PW6/PY42/PG7/PB15	Grüngelb +++ 243 PY74/PG7/PW6	Gelbgrün +++ 617 PY74/PG7	Olivgrün hell +++ 621 PG7/PY74/PY42/PW6	Olivgrün dunkel +++ 622 PG7/PY42/PV23/PR101	Gelber Ocker +++ 227 PY42	Goldocker ++ 231 PY42/PW6/P034/PY74/PG7	Siena Natur +++ 234 PY42/PR101/PBk7
Siena gebrannt ++ 411 PR101/PBk7	Umbra gebrannt +++ 409 PR101/PY42/PBk7	Vandyckbraun +++ 403 PR101/PBk7/PG7	Titanbuff hell +++ 289 PW6/PY42/PR101	Titanbuff dunkel +++ 290 PW6/PY42/PR101/PBk7	Warmgrau +++ 718 PY42/PBk7/PR101/PW6	Warmgrau dunkel +++ 729 PW6/PR101/PY42/PBk7	Lampenschwarz +++ 702 PBk7	Titanweiß +++ 105 PW6
Hellgrau +++ 705 PW6/PBk7	Neutralgrau +++ 710 PY42/PBk7/PR254/PW6	Oxidschwarz +++ 735 PBk7	Reflexgelb ° 256	Reflexorange ° 257	Reflexrosa ° 384	Reflexgrün ° 672		
Silber +++ 800 PW6/PW20/PR101/PY42/PBk7	Reichgold +++ 802 PW6/PW20/PW15/PR101/PG7	Goldfarbe +++ 803 PW6/PW20/PW15/PR101/PBk7	Kupfer +++ 805 PW6/PW20/PR101	Bronze +++ 811 PW6/PW20/PR101	Zinn +++ 815 PW6/PW20/PR101/PY42/PBk7			
Transp.titanweiß +++ 112 PW6	Transp.gelb M +++ 272 PY74/PY184/PY138	Transp.rot M +++ 317 PR122/PR170/PY138/PY184	Primärmagenta +++ 369 PR254/PR122	Ultramarin +++ 504 PB29	Phthaloblau +++ 570 PB15/PW6	Transp. violett +++ 561 PV23/PR122	Transp. grün +++ 651 PW6/PY138/PY184/PG7	Transp. schwarz +++ 745 PBk7/PV23

Erklärung der Zeichen
von links nach rechts
Beispiel:



Buchstabe hinter dem Farbnamen
H = hell, M = mittel, D = dunkel

Lichtechtheit

- +++ = minimal 100 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen
- ++ = 25 - 100 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen
- + = 10 - 25 Jahre lichtecht bei Museumsbedingungen
- ° = 0 - 10 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen

Die Lichtechtheit wurde geprüft nach
ASTM-Norm D4303.

Transparenz/Deckfähigkeit

- = transparent
- = halbttransparent
- = halbdeckend
- = deckend

315 = Farbnummer

PR254 = verwendete Pigmente



dream - create