

## Celdex Butylband 390 zwart

Datum: 11-2015

### Omschrijving:

Celdex Butylband 390 zwart is een hoogwaardig butylband. Deze butylband is geschikt als afdichting van expansievoegen en onbelaste verbindingen waar een hogere kleefkracht vereist is. Leverbaar op rol in vlakke en ronde vorm. Verkrijgbaar in de kleur zwart.



### Kenmerken:

- cross-linked butylrubber
- hoge kleefkracht
- blijvend elastisch, hardt niet uit
- leverbaar op rol in vlakke of ronde vorm
- als afdichting van expansievoegen
- als afdichting bij onbelaste verbindingen
- als verbinding/afdichting van overlappenden van profielplaten, zetstukken, goten, lichtdoorlatende platen en isolatiefoliën
- leverbaar in de kleur zwart

### Technische specificaties:

Soortelijk gewicht	1,10 gr/cm <sup>3</sup>
Kleur	Zwart
Wateropname	Geen
Waterdampdoorlaatbaarheid	0,13g/m <sup>2</sup> /24h/mm
Kracht voor compressie (20%)	0.5 N/cm <sup>2</sup>
Dynamische treksterkte	20 N/cm <sup>2</sup>
Dynamische afschuifsterkte	15 N/cm <sup>2</sup>
90° afpelsterkte	12 N/cm <sup>2</sup>
180° afpelsterkte	18 N/cm <sup>2</sup>
Chemische bestendigheid	Beter bestand binnen een agressiever milieu
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Applicatietemperatuur	+5°C tot 40°C
UV-bestendigheid	Goed
Voegtype	Vlak, evenwijdig
Opslag/houdbaarheid 20°C	2 jaar in gesloten verpakking

### Uitvoeringen:



Leverbaar in de kleur zwart



In vlakke of ronde vorm

# Celdex Butylband 390 zwart

## Producteigenschappen

Butylband kan direct vanaf de rol met gelijkmatige druk op de ondergrond aangebracht worden. Verwijder daarna het schutpapier. Butylband hardt niet uit, blijft plasto-elastisch, heeft een goede temperatuurbestendigheid en bevat geen vluchtige bestanddelen of oplosmiddelen.

## Verwerkingsrichtlijnen

Gebruik voor iedere voegbreedte de juiste bandafmeting. Butylband moet zonder rek worden aangebracht. Koppelingen maken door het Butylband over ca. 1cm over elkaar heen te leggen. Het product mag niet om hoeken worden doorgetrokken, maar dient met overlengte te worden gestuikt of met "oortjes" in de hoeken te worden aangebracht. Celdex Butylband moet in de voeg voldoende worden gecompriëerd om aan de specificaties zoals luchtdichtheid en waterdichtheid te voldoen. Door Butylband in de voeg voldoende te comprimeren worden eventuele oneffenheden opgevuld en afgedicht. Het product in de gesloten originele verpakking opslaan.

## Veiligheid

Voor verwerking van Celdex Butylband 390 gelden geen specifieke veiligheidsrichtlijnen. Voor verwerking van Celdex Butylprimer dient men beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Vraag vooraf het veiligheidsinformatieblad aan.

## Onderhoudsinspectie

Door middel van periodieke inspecties moeten ontstane schades aan de afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld. Herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, voordat vervolgschade ontstaat. Alvorens tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden over te gaan, is het van belang om de oorzaak van de schade aan de voegdichting vast te stellen en eventueel Celdex naar aanvullend advies te vragen. Door een gerichte visuele inspectie of door bepaling in een lab is een schade te beoordelen.

## Bij twijfel

Bij twijfel of afwijkende omstandigheden adviseren wij u vooraf contact op te nemen met de Technische Afdeling van Celdex. Wij maken graag een projectgericht advies voor u!

## Celdex

Celdex is een toonaangevend producent van kunststof-schuimproducten voor de bouw, industrie, sport & vrije tijd. Flexibiliteit, maatwerk, kwaliteit en kennis door ervaring zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Ontdek de vele mogelijkheden van onze producten:

- Vulstroken en vulblokken
- Steenwol vulblokken en stroken
- Enkelzijdig klevende schuimbanden
- Dubbelzijdig klevende schuimbanden
- Compressiebanden
- Butylbanden en butyltapes
- Brandwerende producten
- Tapes
- Ontdreuningsmaterialen
- Purschuimen, katten en lijmen



*De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Leveringen gebeuren uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.*