

## Materiaal

Afdichtingsband op basis van butyl éénzijdig gelamineerd met kunststof/aluminium laminaatfolie.

## Leveringsvorm

Verpakking	Breedte x dikte in mm
rol	50 x 1,2
rol	75 x 1,2
rol	100 x 1,2
rol	150 x 1,2

Andere afmetingen op aanvraag

## Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Brandklasse	4102	B2 (normaal ontvlambaar)
Chemische basis van de afdichtingsmassa		butyl-gummi
Dampdiffusieweerstand	52615	$\mu > 1.000.000$
Waterdampdoorlatendheid	4108-3	$sd \geq 1.500$ m
UV-weersbestendigheid (aluminiumfolie)		ja
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Houdbaarheid		12 maanden
Opslagtemperatuur		+10°C tot +25°C

## Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog, vrij van stof en oplosmiddelen zijn.
- Op sterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton en pleisterwerk e.a.) alsmede butyl bandoverlappingsen adviseren wij voor te strijken met ME901 Butyl- en Bitumenprimer.

## Verwerking

- ME402 Butylband Alu wordt afgerold en op de gewenste lengte afgesneden.
- Na het aftrekken van de schutfolie wordt het band op de ondergrond geplakt en zorgvuldig met behulp van een aandrukrol aangerold.
- Het minimale lijmvlak van het butylband op steenachtige materialen dient 50 mm te zijn.
- Droogtijd ca. 20 - 40 min. al naargelang de temperatuur. Verbruik ca. 6m<sup>2</sup>/ltr., ca. 150 m<sup>1</sup>/ltr bij 4 cm breedte (afhankelijk van dikte zuiging en de porositeit van de ondergrond).



## ME402

### Butylband Alu

Afdichten van naden en overlappingsen in- en extern (b.v. metaal-, container-, serrebouw, klimaat- en ventilatie-installaties). Reparatie of sanering van verweerde voegen (b.v. in de kassenbouw). Afdichten van verbindingen en stuiknaden, gas- en waterdampdicht. Naden tussen isolatieplaten onderling zoals bij stallenbouw.

#### Productvoordelen

- Hecht op de meeste ondergronden
- UV- en weerbestendig oppervlak
- Gas- en waterdampdicht
- Plat als enkele rol, zelfklevend, aan de zijkant; overlap

**ME402**

**Butylband Alu**

 **illbruck**  
making it perfect.

---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**tremco illbruck B.V.**  
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel  
Nederland  
T: +31 (0)183 568019  
F: +31 (0)183 568010

[info.nl@tremco-illbruck.com](mailto:info.nl@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.nl](http://www.tremco-illbruck.nl)