SGS

材料及工程實驗室-台中

試 驗 報 告

報告編號：TB-18-02964
C-18-08118
頁　　數：1 OF 1
報告日期：107年05月23日

工 程 名 稱：自測
承　　包　　商：---
委 託 單 位：無機善護宅有限公司
地　　址：高雄市前鎮區佛南街139號
供 料 廠 商：無機善護宅有限公司
樣 品 名 稱：金鐘甲 SJ-39
面 磚 種 類：---
產 品 型 號：SJ-39
產 品 顏 色：透明
送 驗 人 員：無機善護宅有限公司-何仁傑
收 件 日 期：107年03月28日
試 驗 日 期：107年04月13日~107年04月16日
備　　註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3.本樣品由SGS材料暨工程實驗室-高雄(申請書號碼：KB-18-01960 C-18-04369，
收件日期：107年03月02日)轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

==========

試 驗 方 法：　CNS 3299-12(2011)陶瓷面磚試驗法-第12部：防滑性試驗法

試 驗 結 果：

試體編號	防滑性試驗結果	
	1 (T)	2 (A)
表面狀態	使用滑石粉加入約300倍質量之自來水混合成懸濁液做為媒介物，散佈量約100g/m^2	
測試環境溫度(℃)	21.6	
最小值	1.258	1.108
C.S.R.B值赤腳時之防滑係數	1.26	1.11

註：試驗報告編號TB-18-01766-1 C-18-04834與TB-18-02964 C-18-08118
取代 TB-18-01766 C-18-04834，原試驗報告作廢，報告修改日期107年05月23日。

---------- oOo ----------

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報 告 簽 署 人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 105 號

廢 棄 物 樣 品 檢 驗 報 告

委託單位：無機善護宅有限公司　　採樣時間：107 年 03 月 02 日 ＊時 ＊分
業　　別：＊　　收樣時間：107 年 03 月 15 日 17 時 25 分
樣品基質：金鎧甲 SJ-39　　報告日期：107 年 05 月 08 日
樣品編號：AR3019601(KB-18-01959)　　報告編號：AR/2018/30196A
採樣單位：委託單位自行送樣　　聯 絡 人：顏于真
採樣地點：＊

是否經認可	檢驗項目	檢驗值（單位）	檢驗方法	備註
*	事業廢棄物毒性特性溶出程序	---	NIEA R201.15C	
*	萃出液中總銀	<0.500 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	
*	萃出液中總砷	<1.00 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	
*	萃出液中總鎘	<0.300 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	
*	萃出液中六價鉻	<0.50 (mg/L)	NIEA R309.12C	
*	萃出液中總銅	<0.500 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	
*	萃出液中總汞	<0.0200 (mg/L)	NIEA R314.12C	
*	萃出液中總鉛	<0.500 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：薛舒珮(IGI-06)。
2.本報告共 1 頁。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本樣品由委託單位自行送樣，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6.樣品受基質干擾，砷報告出具數值<1.00mg/L，計算方式:檢量線第一點濃度 0.100mg/L×稀釋倍數 10 倍；鎘報告出具數值<0.300mg/L，計算方式:檢量線第一點濃度 0.030mg/L×稀釋倍數 10 倍；銀、銅、鉛報告出具數值<0.500mg/L，計算方式:檢量線第一點濃度 0.050mg/L×稀釋倍數 10 倍；汞報告出具數值<0.0200mg/L，計算方式:檢量線第一點濃度 0.0010mg/L×稀釋倍數 20 倍；六價鉻報告出具數值以總鉻值出具(六價鉻報告位數至小數點下兩位)。
7.(1)供料廠商：無機善護宅有限公司(2)送驗公司/送驗人員：無機善護宅有限公司/何仁傑。(委託單位提供)
8.採樣時間由委託單位提供。
9.報告編號 AR/2018/30196A 取代原報告編號 AR/2018/30196。

聲明書

（一）茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

（二）吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：王火塗

檢驗室主管：劉士萍

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司 環安衛事業群
負 責 人：王 火 塗
檢驗室主管：劉 士 萍

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai –Fa Road, Nanzih Export Processing Zone, Kaohsiung, Taiwan /高雄市楠梓加工出口區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.tw
Member of SGS Group