

# Colle Easy contact



# 5,3kg

## Description

Colle de contact synthétique à base de polymères SBS et de solvants. Cette colle est utilisée pour réaliser des joints de recouvrement et pour coller Easy EPDM sur différents supports. Elle peut être utilisée pour l'encollage vertical et horizontal.

## Caractéristiques techniques

Colle Easy contact 5,3 kg	
Masse volumique	0,86 kg / l
Teneur en matière sèche	45 %
Point d'éclair	≥ -18 °C
Viscosité (Brookfield)	3550 mPa.s
Couleur	noir
Température de mise en œuvre	≥ 5° C
Durée de conservation	12 mois

## Conditionnement

- Bidon métallique de 5,3 kg.

## Applications

- Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse. Toute la poussière et tous les fragments détachés doivent être enlevés au préalable. Easy contact est une colle de contact qui doit être appliquée sur les deux faces, c'est-à-dire que le support et la face inférieure de la membrane Easy EPDM doivent être encollés. Elle peut être utilisée pour l'encollage vertical et horizontal.
- Un rouleau à colle est utilis. La colle doit être remuée avant utilisation. Laisser la colle sécher suffisamment longtemps. Lorsque la colle n'est plus humide et qu'elle ne produit plus de fils lors du contact du bout des doigts, les deux faces peuvent être mises en contact. Presser ensuite avec une brosse (balai). Utiliser la roulette silicone Easy Roll pour les parties verticales. Il est possible de déterminer immédiatement si l'encollage est correct et solide en essayant d'écarter les deux faces l'une de l'autre. Les corrections de la membrane ne sont plus possibles.

- Une condensation peut se former sur la colle à certaines combinaisons de température et d'humidité. Dans ce cas, ne pas rouler la membrane Easy EPDM dans la colle et attendre des conditions plus sèches et des températures plus élevées avant de recommencer la procédure. La température minimale de mise en œuvre est de +5 °C.

- Application avec un rouleau à colle

Easy contact doit être appliqué de la manière la plus mince et régulière possible. Ici aussi, un cloquage peut se produire.

- La colle doit être sèche au toucher sur les deux faces avant de les mettre en contact. Veiller à ce que la membrane Easy EPDM soit immédiatement positionnée correctement, car une fois en contact, la membrane ne peut plus être repositionnée. Les relevés, les coins, les bords et les zones de turbulence doivent toujours être soigneusement roulés avec le rouleau de marouflage Easy Roll de 4 cm de large et les angles avec la roulette de coin Easy Finish La colle ne doit en aucun cas être diluée.
- Il est important de terminer l'étanchéité de toute la surface installée chaque jour ouvrable. Tous les joints sont repliés afin de pouvoir appliquer Easy contact. Nettoyer les joints avec Easy cleaner sont souillés par de la poussière, de la colle ou d'autres résidus. Les coutures doivent également être parfaitement sèches. Le recouvrement est de 10 cm. Easy contact sur une largeur de 8 cm en double face avec un rouleau à colle ou une brosse.
  - Easy contact peut également être utilisé pour l'encollage de Easy EPDM sur des surfaces verticales, des détails et des fixations dans les coins.
  - Il peut être utilisé sur des matériaux neufs ou anciens.
  - Easy contact ne doit pas être utilisé en versant la colle directement sur la surface à encoller puis en l'étalant ou en le roulant.
  - Lorsque Easy contact est très épais à cause du froid, les bidons peuvent être chauffés dans l'eau jusqu'à une température maximale de 70 °C. Conserver la colle dans un endroit chauffé.
  - Ne jamais diluer contact.
  - Attention en cas de brouillard ou de forte humidité. La combinaison du froid et de l'humidité peut en effet Easy contact d'adhérer.
  - La température minimale de mise en œuvre est de +5 °C.

Sur le toit:

- Easyde contact doit être maintenu à une température minimale de 15°C pour avoir une bonne adhérence.

## Consommation

Consommation (en fonction du support):

- avec un rouleau à colle: environ 500 g/m<sup>2</sup> (avec un rapport de 225 g/m<sup>2</sup> par face) => environ 10 m<sup>2</sup> par bidon de 5,3 kg

## Remarques

- Contacter le service technique de Easy EPDM pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés Easy contact.