

**Produkttext**

Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: POM Molding compound ISO 9988- POM-K, M-GNR, 02-003, GF26 POM copolymer Injection molding type, reinforced with ca 26 % glass fibers; high resistance to thermal and oxidative degradation; reduced thermal expansion and shrinkage. UL-registration for all colours and a thickness more than 1.57 mm as UL 94 HB, temperature index UL 746 B electrical 105 °C, mechanical 95 °C (tensile impact) and 100 °C (tensile). Burning rate ISO 3795 and FMVSS 302 < 100 mm/min and a thickness more than 1 mm thickness. Ranges of applications: For molded parts with very high strength and rigidity as well as higher hardness. FMVSS = Federal Motor Vehicle Safety Standard (USA) UL = Underwriters Laboratories (USA)

Flammability @1.6mm nom. HB UL recognition (1.6)  
 thickn.  
 Flammability at thickness h (3.18 HB UL recognition (h)  
 mm)

Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften	Wert	Einheit	Prüfnorm
<b>ISO Daten</b>			
<sup>[C]</sup> Schmelzevolumenrate, MVR	<b>4</b>	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Temperatur	<b>190</b>	°C	-
Belastung	<b>2.16</b>	kg	-
<sup>[C]</sup> Verarbeitungsschwindigkeit, parallel	<b>0.6</b>	%	ISO 294-4, 2577
<sup>[C]</sup> Verarbeitungsschwindigkeit, senkrecht	<b>1.0</b>	%	ISO 294-4, 2577
<sup>[C]</sup> Dichte der Schmelze	<b>1350</b>	kg/m <sup>3</sup>	-
<sup>[C]</sup> Wärmeleitfähigkeit der Schmelze	<b>0.215</b>	W/(m K)	-
<sup>[C]</sup> Spez. Wärmekapazität der Schmelze	<b>1810</b>	J/(kg K)	-
<sup>[C]</sup> Effektive Temperaturleitf. a-effektiv	<b>6.51E-8</b>	m <sup>2</sup> /s	-
<sup>[C]</sup> Ejection-Temperatur	<b>140</b>	°C	-

[C]: CAMPUS

Mechanische Eigenschaften	Wert	Einheit	Prüfnorm
<b>ISO Daten</b>			
<sup>[C]</sup> Zug-Modul	<b>9200</b>	MPa	ISO 527
<sup>[C]</sup> Bruchspannung	<b>135</b>	MPa	ISO 527
<sup>[C]</sup> Bruchdehnung	<b>2.5</b>	%	ISO 527
<sup>[C]</sup> Charpy-Schlagzähigkeit, +23°C	<b>30</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
<sup>[C]</sup> Charpy-Schlagzähigkeit, -30°C	<b>35</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
<sup>[C]</sup> Charpy-Kerbschlagzähigkeit, +23°C	<b>8</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<sup>[C]</sup> Charpy-Kerbschlagzähigkeit, -30°C	<b>8</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

[C]: CAMPUS

Thermische Eigenschaften	Wert	Einheit	Prüfnorm
<b>ISO Daten</b>			
<sup>[C]</sup> Schmelztemperatur, 10°C/min	<b>166</b>	°C	ISO 11357-1/-3
<sup>[C]</sup> Formbeständigkeitstemperatur, 1.80 MPa	<b>160</b>	°C	ISO 75-1/-2
<sup>[C]</sup> Formbeständigkeitstemperatur, 8.00 MPa	<b>125</b>	°C	ISO 75-1/-2
<sup>[C]</sup> Vicat-Erweichungstemperatur, B	<b>158</b>	°C	ISO 306
<sup>[C]</sup> Längenausdehnungskoeffizient, parallel	<b>40</b>	E-6/K	ISO 11359-1/-2
<sup>[C]</sup> Längenausdehnungskoeffizient, senkrecht	<b>80</b>	E-6/K	ISO 11359-1/-2
<sup>[C]</sup> Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	<b>HB</b>	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	<b>1.6</b>	mm	-
Yellow Card vorhanden	<b>ja</b>	-	-
<sup>[C]</sup> Brennbarkeit bei Dicke h	<b>HB</b>	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	<b>3.2</b>	mm	-
Yellow Card vorhanden	<b>ja</b>	-	-

[C]: CAMPUS

Elektrische Eigenschaften	Wert	Einheit	Prüfnorm
<b>ISO Daten</b>			
<sup>[C]</sup> Dielektrizitätszahl, 100Hz	<b>4.3</b>	-	IEC 62631-2-1

<sup>[C]</sup> Dielektrizitätszahl, 1MHz	<b>4.3</b>	-	IEC 62631-2-1
<sup>[C]</sup> Dielektr. Verlustfaktor, 100Hz	<b>30</b>	E-4	IEC 62631-2-1
<sup>[C]</sup> Dielektr. Verlustfaktor, 1MHz	<b>60</b>	E-4	IEC 62631-2-1
<sup>[C]</sup> Spezifischer Durchgangswiderstand	<b>1E12</b>	Ohm*m	IEC 62631-3-1
<sup>[C]</sup> Spezifischer Oberflächenwiderstand	<b>1E14</b>	Ohm	IEC 62631-3-2
<sup>[C]</sup> Elektrische Durchschlagfestigkeit	<b>40</b>	kV/mm	IEC 60243-1
<sup>[C]</sup> Vergleichszahl der Kriechwegbildung	<b>600</b>	-	IEC 60112

[C]: CAMPUS

<b>Andere Eigenschaften</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfnorm</b>
<sup>[C]</sup> Wasseraufnahme	<b>0.9</b>	%	Ähnlich ISO 62
<sup>[C]</sup> Feuchtigkeitsaufnahme	<b>0.17</b>	%	Ähnlich ISO 62
<sup>[C]</sup> Dichte	<b>1600</b>	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

[C]: CAMPUS

**Merkmale****Verarbeitungsmethoden**

Spritzgießen

**Lieferformen**

Granulat

**Additive**

Entformungshilfsmittel

**Merkmale**

Thermische Beständigkeit, Copolymer

**Chemikalienbeständigkeit**

Oxidationsbeständigkeit

**Anwendungen**

Automobil

**Regionale Verfügbarkeit**

Nordamerika, Europa, Asien/Pazifik, Süd und Zentral-Amerika, Nahost/Afrika

**Weitere Informationen****Spritzgießen**

General drying is not necessary due to low moisture absorption of the resin.

In case of bad storage conditions (water contact or condensed water) the use of a recirculating air dryer (100 to 120 °C / max. 40 mm layer / 3 to 6 hours) is recommended.

Max. Water content 0,2 %

Standard injection moulding machines with three phase (15 to 25 D) plasticating screws will fit.

Melt temperature 190-210 °C

Mould temperature 80-120 °C

Conditioning e.g. moisturizing is not necessary.