

Produkttext

Glasfaserverstärkte und wärmealterungsbeständige Spritzgussmarke z.B. für Kfz-Saugrohre und Pedale.

Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
^[C] Schmelzevolumenrate, MVR	30 / *	cm ³ /10min	ISO 1133
Temperatur	275 / *	°C	-
Belastung	5 / *	kg	-
^[C] Verarbeitungsschwindigkeit, parallel	0.2 / *	%	ISO 294-4, 2577
^[C] Verarbeitungsschwindigkeit, senkrecht	0.6 / *	%	ISO 294-4, 2577
^[C] Wärmeleitfähigkeit der Schmelze	0.21	W/(m K)	-
^[C] Spez. Wärmekapazität der Schmelze	2130	J/(kg K)	-
^[C] Ejection-Temperatur	160	°C	-

[C]: CAMPUS

Mechanische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
^[C] Zug-Modul	9500 / 6200	MPa	ISO 527
^[C] Bruchspannung	185 / 115	MPa	ISO 527
^[C] Bruchdehnung	3.5 / 8	%	ISO 527
^[C] Charpy-Schlagzähigkeit, +23°C	95 / 110	kJ/m ²	ISO 179/1eU
^[C] Charpy-Schlagzähigkeit, -30°C	80 / 85	kJ/m ²	ISO 179/1eU
^[C] Charpy-Kerbschlagzähigkeit, +23°C	15 / 30	kJ/m ²	ISO 179/1eA
^[C] Charpy-Kerbschlagzähigkeit, -30°C	11 / 10.2	kJ/m ²	ISO 179/1eA

[C]: CAMPUS

Thermische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
^[C] Schmelztemperatur, 10°C/min	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
^[C] Formbeständigkeitstemperatur, 1.80 MPa	210 / *	°C	ISO 75-1/-2
^[C] Formbeständigkeitstemperatur, 0.45 MPa	220 / *	°C	ISO 75-1/-2
^[C] Vicat-Erweichungstemperatur, B	220 / *	°C	ISO 306
^[C] Längenausdehnungskoeffizient, parallel	25 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
^[C] Längenausdehnungskoeffizient, senkrecht	102 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
^[C] Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	HB / *	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	1.5 / *	mm	-
Yellow Card vorhanden	ja / *	-	-
^[C] Brennbarkeit bei Dicke h	HB / *	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	0.7 / *	mm	-
Yellow Card vorhanden	ja / *	-	-
^[C] Brennbarkeit-Sauerstoff-Index	22.5 / *	%	ISO 4589-1/-2

[C]: CAMPUS

Elektrische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
^[C] Dielektrizitätszahl, 1MHz	3.8 / 6.8	-	IEC 62631-2-1
^[C] Dielektr. Verlustfaktor, 100Hz	230 / 2200	E-4	IEC 62631-2-1
^[C] Dielektr. Verlustfaktor, 1MHz	230 / 2200	E-4	IEC 62631-2-1
^[C] Spezifischer Durchgangswiderstand	1E13 / 1E10	Ohm*m	IEC 62631-3-1
^[C] Spezifischer Oberflächenwiderstand	* / 1E10	Ohm	IEC 62631-3-2
^[C] Elektrische Durchschlagfestigkeit	41 / 31	kV/mm	IEC 60243-1
^[C] Vergleichszahl der Kriechwegbildung	- / 450	-	IEC 60112

[C]: CAMPUS

Andere Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
^[C] Wasseraufnahme	6.6 / *	%	Ähnlich ISO 62
^[C] Feuchtigkeitsaufnahme	2.1 / *	%	Ähnlich ISO 62
^[C] Dichte	1360 / -	kg/m ³	ISO 1183

[C]: CAMPUS

Ultramid® B3WG6

PA6-GF30

BASF

Materialspezifische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
^[C] Viskositätszahl	140 / *	cm ³ /g	ISO 307, 1157, 1628
[C]: CAMPUS			

Probekörperherstellbedingungen	Wert	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
^[C] Spritzgießen, Massetemperatur	280	°C	ISO 294
Spritzgießen, Werkzeugtemperatur	80	°C	ISO 294
Spritzgießen, Spritzgeschwindigkeit	200	mm/s	ISO 294
[C]: CAMPUS			

Merkmale**Verarbeitungsmethoden**

Spritzgießen

Besondere Kennwerte

Stabilisiert/stabil Wärmeeinwirkung

Lieferformen

Granulat

Regionale Verfügbarkeit

Nordamerika, Europa, Asien/Pazifik, Süd und Zentral-Amerika, Nahost/Afrika

Additive

Gleit- und Schmiermittel, Entformungshilfsmittel

Weitere Informationen**Spritzgießen****VORBEHANDLUNG**

Pre/Post-processing max. zul. Wassergehalt evtl. Trocknung: .15 %

Pre/Post-processing Vortrocknung Temperatur: 80 °C

Pre/Post-processing Vortrocknung Zeit: 4 h

VERARBEITUNG

Spritzgießen Massetemperatur: 270 - 290 °C

Spritzgießen empf. Massetemperatur: 280 °C

Spritzgießen Werkzeugtemperatur: 80 - 90 °C

Spritzgießen empf. Werkzeugtemperatur: 80 °C

Spritzgießen Verweilzeit Thermoplaste: 10 min