



# 經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 三葉造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 桃園市平鎮區新安里洪圳路207之1號、205號

代 表 人 姓 名 林業興

生 產 製 造 工 廠 名 稱 三葉造漆工業股份有限公司

生 產 製 造 工 廠 地 址 桃園市平鎮區新安里洪圳路207之1號及205號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2008

產 品 名 稱 溶劑型水泥漆

適 用 國 家 標 準 總 號 8144 類 號 K2125

證 書 號 碼 台 正 字 第 5260 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，  
核准使用正字標記。

## 局長 劉 明 忠

中 華 民 國 78 年 8 月 22 日

廠商地址變更(門牌整編)、生產製造工廠地址變更105年5月13日換發此證



# 台灣區塗料工業同業公會研究發展檢驗室

## 正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 416AA092

新北市三重區重新路 5 段 609 巷 20 號 3 樓之 7

案號: CNM05260-Y-105-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁 第 1 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	溶劑型水泥漆	公司名稱	三葉造漆工業股份有限公司
規格型號	白色	工廠地址	桃園市平鎮區新安里洪圳路 207 之 1 號及 205 號
證明書號	台正字第 05260 號	抽樣日期	105 年 8 月 4 日
適用標準	CNS 8144 K2125 號	檢驗完成日期	105 年 10 月 20 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	攪拌時無堅硬結塊且均勻	符合	
2. 研磨細度	40 $\mu\text{m}$ 以下	30 $\mu\text{m}$	
3. 作業性	無礙於刷塗與滾塗作業	符合	
4. 乾燥時間	指觸：0.5 小時以內	符合	
	堅結：1.5 小時以內	符合	
5. 塗膜外觀	塗膜外觀需正常	符合	
6. 遮蓋力	白色：10 $\text{m}^2/\text{L}$ 以上	17 $\text{m}^2/\text{L}$	
7. 耐水性	浸水 96 小時後應無破裂、起泡、剝	無異狀	
	落、軟化、溶出現象，與未浸水部		
	分比較，需無混濁變色等現象		
8. 耐鹼性	浸 100 g/L 氫氧化鈉溶液 72 小時後	無異狀	
	，無破裂、起泡、剝落、軟化、溶		
	出現象，與未浸部分比較，無混濁		
9. 耐洗刷性	變色等現象		
	經 2000 次往返洗刷試驗，塗膜無顯	無異狀	
10. 加熱殘分	著磨損及破裂，致使底材外露		
	45.0 % 以上	67.8 %	
總 評			
備 考			

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

台灣區塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 416AA092

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM05260-Y-105-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室  
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁 第 2 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	溶劑型水泥漆	公司名稱	三葉造漆工業股份有限公司
規格型號	白色	工廠地址	桃園市平鎮區新安里洪圳路 207 之 1 號及 205 號
證明書號	台正字第 05260 號	抽樣日期	105 年 8 月 4 日
適用標準	CNS 8144 K2125 號	檢驗完成日期	105 年 10 月 20 日
檢 驗 項 目		國 家 標 準	
11. 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值		符合 CNS 15080 表 1 中 C 型別 SB 之規定為 450 g/L	411 g/L
12. 標示		依第 6 節規定	符合
總 評	合 格 (依據 99 年 9 月 2 日修訂公布之 CNS 8144 執行檢驗)		
備 考	105 年度普查案		

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

報告簽署人

張好

檢驗員

