



青葉油漆
Ching Yeh Paint

榮獲ISO-14001環境管理認證
榮獲ISO-9001品質管理認證
榮獲正字標記產品證書
榮獲環保標章產品證書

水性多功能強效底漆

型	式：	水性多功能強效底漆係以水性壓克力樹脂為主體，特殊小分子的結構，讓底材與面漆緊密結合。
用	途：	水泥牆、舊磁磚、玻璃、舊浪板之防水底漆，可增進附著。
特	點：	1. 水性環保、無添加鉛、汞等重金屬、無添加甲醛。 2. 耐酸抗鹼。 3. 適用於水泥牆面封底。 4. 優異附著力。 5. 耐水性優，防水效果好。 6. 水性配方，施工方便。
顏	色：	透明
光	澤	度：
黏	度：	40~70ku (25°C)
乾	燥	時
塗	裝	間
理	論	塗
佈	量：	指觸1/2小時內，半堅結4小時以內 (25°C, 相對濕度60%以下)
不	揮	發
調	薄	劑
調	薄	劑
用	量：	至少4小時
		每1加侖約可施作50平方公尺 (實際塗佈量會依塗裝表面粗糙度而有所差異。)
		37%以上
		清水
		0~ 100% (視塗裝方法而定)
		1. 水泥地：以清水稀釋 30-100%後使用，看到底漆有被水泥吸進去就可以了。如果是在表面形成一片膜，還需要多加一些水。越粗糙的地面，視情況需再多加一些水。 2. 玻璃、浪板、磁磚：表面平整乾淨的以不加清水或添加少量的清水即可。
塗	裝	方
儲	存	性
施	工	注
意	事	項：
		刷塗、滾塗。
		正常情況下通常為一年
		1. 被塗物表面之灰塵、油漬、蓬鬆物、脫落的舊漆膜等雜質，必須清除乾淨。 2. 新設水泥牆壁必須等 2~3 週養成乾燥至水份含有率在 12% 以下時，始可施工。 3. 溫度在 10°C 以下，相對濕度 85% 以上時，請避免施工。 4. 塗刷時，注意底漆是否有滲入水泥牆裡，如此附著力才能完全展現。如果好像沒有滲入水泥牆裡，可再加一些清水稀釋幫助滲透。