

ATM

A11

MORTAR PLASTICIZER ADDITIVE

น้ำยาผสมปูนก่อ ปูนฉาบ

(แทนปูนขาว) เพื่อให้ฉาบลื่น ฉาบง่าย



- เสริมพลังยึดเกาะให้ปูนฉาบ
- คุ้มค่าราคา ประหยัดเวลา
- ฉาบสวยงาม ไม่แตกถลอก

เอทีเอ็ม

มอร์ตาร์ พลาสติกเซอร์ แอดดิทีฟ

น้ำยาผสมปูนก่อ ปูนฉาบ
ฉาบลื่นสวยงาม ไม่แตกลายงา



เอทีเอ็ม น้ำยาผสมปูนก่อ ปูนฉาบ (แทนปูนขาว) เอ11 เป็นน้ำยาที่ใช้งานได้ทันที เพื่อช่วยควบคุม
พองอากาศในเนื้อปูน เพิ่มการลื่นไหล ทำให้ก่อและฉาบง่าย ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้เนื้องาน แข็งแรง ไม่แตก
ร้าวยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีตได้ดีเป็นอย่างดี ไม่หลุดล่อนง่าย เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบปูนทั่วไป

เหมาะสมกับ



ฉาบปูนทั่วไป



งานก่ออิฐ




ผนังคอนกรีต



งานติดกระเบื้อง

อัตราส่วนผสม

เอทีเอ็ม เอ11	น้ำสะอาด	ปูนซีเมนต์
		
1-2 ลิตร	200 ลิตร	100 กิโลกรัม (ปูน 1 ถุง - 50 กก.)

การใช้งาน

ผสมเอทีเอ็ม เอ11 กับน้ำ	ผสมให้เข้ากัน	ผสมปูนซีเมนต์ และทราย
		
• เติมน้ำยาผสมปูนก่อ ปูนฉาบ เอทีเอ็ม เอ11 ผสมกับน้ำ (ตามอัตราส่วนที่แนะนำ)	• คนส่วนผสมให้เข้ากัน	• นำน้ำยาที่ผสมน้ำแล้ว ผสมคลุกเคล้า กับปูนซีเมนต์และทรายในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องใช้ปูนขาว

ข้อมูลจำเพาะ

อัตราการใช้งาน	น้ำยาผสมปูนก่อ ปูนฉาบ 1-2 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 100 กก. (ปูน 1 ถุง - 50 กก.)	การเก็บรักษา	ควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้อง อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อควรระวัง	1. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 2. ส่วนใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลที่เหมาะสมทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน	อายุการใช้งาน	น้ำยาที่ผ่านการผสมน้ำและปูนซีเมนต์แล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ

- ห้ามเติมผลิตภัณฑ์อื่นๆ ลงไปในส่วนผสม
- ควรผสมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละครั้งตามอัตราส่วนที่แนะนำ การผสมน้ำยาในปริมาณที่มากเกินไป (overdose) อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของเนื้อปูน/ คอนกรีตได้



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
f URAI PAINTS
i URAI PAINTS
u URAI PAINTS