

ATM

A22

WATERPROOFING FOR CONCRETE & MORTAR

น้ำยาผสมปูนกันซึม



- ช่วยให้คอนกรีตแน่นตัว
- ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ป้องกันคอนกรีตแตกร้าว

เอทีเอ็ม

วอเตอร์พรัฟฟิ่ง
แอดมิกซ์เจอร์
ฟอร์ คอนกรีต
แอนด์ มอร์ตาร์

น้ำยาผสมปูนกันซึม
ปกป้องรอยแตกร้าว




เอทีเอ็ม น้ำยาผสมปูนกันซึม สำหรับคอนกรีตและปูนฉาบ เอ22 เพิ่มความเหนียวให้กับเนื้อปูนที่ผสม ป้องกันการแตกร้าวในเนื้อคอนกรีต และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้คอนกรีตทนทานต่อความชื้น เหมาะสำหรับงานทุกประเภทที่ต้องการกันน้ำซึม เช่น สระว่ายน้ำ, แทงค์น้ำ, ท่อระบายน้ำ, พื้นบนดาดฟ้า เป็นต้น

เหมาะสำหรับ



อัตราส่วนผสม

เอทีเอ็ม เอ22	น้ำสะอาด	ปูนซีเมนต์
		
0.5 - 1 ลิตร	150 - 200 ลิตร	100 กิโลกรัม (ปูน 1 ถุง - 50 กก.)

การใช้งาน

ผสมเอทีเอ็ม เอ22 กับน้ำ	ผสมให้เข้ากัน	ผสมปูนซีเมนต์ และทราย
		
• เติมน้ำยาผสมปูนกันซึมเอทีเอ็ม เอ22 ผสมกับน้ำ (ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม)	• คนส่วนผสมให้เข้ากัน	• เติมน้ำยาที่ผสมน้ำแล้ว ผสมคลุกเคล้ากับปูนซีเมนต์และทรายในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

อัตราการใช้งาน	น้ำยาผสมปูนกันซึม 0.5 - 1.0 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 100 กก. (ปูน 1 ถุง - 50 กก.)	การเก็บรักษา	ควรเก็บไว้ในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อควรระวัง	1. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 2. สวมใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลที่เหมาะสมทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน	อายุการใช้งาน	น้ำยาที่ผ่านการผสมน้ำและปูนซีเมนต์แล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ

- ควรทำการบ่มผิวด้วยน้ำสะอาดทันที เพื่อป้องกันการแตกร้าวของพื้นผิวคอนกรีต
- การใช้ในปริมาณมากเกินไป อาจทำให้คอนกรีตหรือปูนทรายแห้งตัวช้า แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
- หากใช้ผสมคอนกรีตสำหรับงานใต้ดิน ควรเพิ่มปริมาณน้ำยาอีก 1 เท่าตัว เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ยั่งยืน



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS