

ATM

G120

GYPSUM JOINTING

ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม

ยึดเกาะดีเยี่ยม!



เนื้อเนียน
ฉาบง่าย
ฉาบเรียบ



• ผสมและฉาบง่าย • ไม่แตกร้าว • ขัดตกแต่งง่าย

เอทีเอ็ม ยิปซัม จ๊อยท์ตัง

ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม
เรียบเนียน! ไร้รอยแตกร้าว!!



ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม เอทีเอ็ม G120 ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมซีเมนต์บอร์ด รอยร้าวผนังปูน
กลบมิดทุกรอยต่อ เรียบเนียน เป็นพื้นเดียวกัน เนื้อเนียนนุ่มละเอียด ฉาบสิ้น เกือบง่าย ไม่เปลืองแรง
กำลังยัดเกาะสูง ไร้ปัญหาการแตกร้าว พื้นผิวแข็งแรง ชัดตกร่วงได้ขำยตาย ไม่หลุดลอกล่อน

เหมาะกับ



การใช้งาน



1 ฉาบปูนตามแนว
รอยต่อให้ได้ความกว้าง
ประมาณ 12 ซม.
ความหนาประมาณ 3 มม.

2 นำเทปผ้ามาปิดทับตาม
แนวรอยต่อที่ฉาบไว้
รีดเทปให้แนบสนิทกับปูน
ที่ฉาบไว้ปล่อยให้แห้งสนิท

3 ฉาบกับเทปผ้าอีก 1 ครั้ง
ปล่อยให้แห้งสนิท

4 ฉาบเก็บงานรอบสุดท้าย
โดยให้ได้ความกว้าง
ประมาณ 30 ซม.

5 ใช้กระดาษทรายขัดแต่ง
จนพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ผิว	3 ตร.ม./ถุง หรือ ประมาณ 350 กรัม/ตร.ม. ต่อการฉาบ 3 ครั้ง	การเก็บรักษา	หลังการใช้งานควรปิดปากถุงให้แน่น เก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่มีความชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อควรระวัง	ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูก ผิวหนังหรือการสูดดม หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที	อายุการใช้งาน	ระยะเวลาในการใช้งานหลังผสมน้ำ : 60 นาที

ข้อแนะนำ

• ไม่ควรผสมนานจนเกินไป เพราะจะทำให้เนื้อปูนแห้งตัวเร็วขึ้น • ไม่ควรผสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เพราะจะไปเร่งการแห้งตัวของเนื้อปูน • บริเวณที่ฉาบ
จะต้องสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรก • หลังจากผสมน้ำแล้วควรใช้งานให้หมด ตามระยะเวลาที่กำหนด (60 นาที) • เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
f URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS