



LOBSTER

สีเคลือบแอลคีดตรากุ้ง



มอก.2625-2557

สีเคลือบแอลคีด :
เฉพาะด้านความปลอดภัย



สุดยอดตระกูล
สีเคลือบเงา




มอก.2625-2557

สีมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

ผ่านการใช้งานจริง! มาอย่างยาวนาน

“
คุ้มค่าทุกความเงางาม
ทนทานระดับตำนาน
ตัวจริงเรื่องสีเคลือบเงา
ต้องตรากุ้งเท่านั้น!
”



SUPER ALKYD

แอลคีดเรซินชนิดพิเศษ ช่วยให้ฟิล์มสี เหลืองตัวช้ากว่า
สีเคลือบแอลคีดทั่วไป เพิ่มการยึดเกาะซึมลึก ทนสภาวะต่างๆ
แห้งไว ทาสีแบบรอง



สีปลอดภัย

ด้วยการผลิตที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว
จึงทำให้สีเคลือบแอลคีดตรากุ้ง ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
และความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 2625-2557



ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
กว่า **50** เฉดสี



White 900
■ ● ★



Pearl White L005



Rose White L002



Soft White 940



Magnolia 935



Chiffon 941



Dark Cream 913



Light Cream 918



Valley Smoke 9075



Honey Gold 951
■ ●



Jonquil 934



Lemon Yellow 920
■ ●



Yellow 909
■ ●



Tangerine 933



Orange 912
■ ● ★



Surf Green 926



Tropicana 930



Eau-De-Nil 916



Apple Green 901
■ ●



Light Green 915
■ ●



Sea Mist 942



Ice Blue 936



Crystal Blue 937



Zircon Blue 929



Ocean Blue 928



Platinum 9205



Aluminium 950
■ ● ★



Stone Grey 931



Dawn Grey 927
■ ● ★



Dove Grey 939

				
Sky Blue 902	Pacific Blue 932	River Blue 977	Deep Blue 907	Black 910
				
Pink 911	Rosy Pink 952	Violet Party 953	Moon Violet 9664	Dark Grey 903
				
Oxide Yellow 922	Burn Brown 919	Rose Mahogany 978	Light Brown 914	Brown 904
			สีกับหน้ามีขนาด 1/4 แกลลอน กับ 1 แกลลอน ทุกเฉด  1/4 ปอนด์ (0.085 ลิตร)  1 ปอนด์ (0.280 ลิตร)  5 แกลลอน (17.5 ลิตร)	
Red 905	Cherry Red 924	Sapphire 938		

**ฟิล์มสี
ชนิดด้าน**
MATT
ENAMEL

| สีน้ำมันด้าน



สีขาวด้าน M 9222
Matt White



สีดำด้าน M 9666
Matt Black

| สีทากระดาน



สีทากระดานเขียว F 555
Board Green



สีทากระดานดำ F 888
Board Black

| มีขนาด 1/4 แกลลอน กับ 1 แกลลอน ทุกเฉด

สีรองพื้น
PRIMER

| สีรองพื้นกันสนิม



สีรองพื้นกันสนิมเทา 1040
Grey Primer



สีรองพื้นกันสนิมแดง 1024
Red Oxide Primer

| สีรองพื้นไม้



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1600
Undercoat White

| สีทาแดดฟ้าเรือ



สีทาแดดฟ้าเรือ 7403
Deck Paint



ซีรี่ย์สีเคลือบตรากุ้ง

ตำนานสีน้ำมันเคลือบเงา ทุกยุค ทุกสมัย



- ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง
- สีสวยสด เงางาม เนื้อสีมาก
- ป้องกันการเกิดสนิมดีเยี่ยม
- คงทนต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างดี



- ผลิตพิเศษผลิตจากผงอะลูมิเนียมคุณภาพสูง ให้ฟิล์มสีดั่งอะลูมิเนียม



- ให้ฟิล์มสีด้านพิเศษ
- เหมาะสำหรับงานตกแต่งสไลด์ลอฟท์ และงานที่ต้องการลดแสงสะท้อน



- ป้องกันพื้นผิวจากรังสี UV ในแสงแดด
- ช่วยดูแลปกป้องพื้นผิวทาดาดฟ้าเรือจากสภาวะอากาศทางทะเลที่มีความชื้นและการกัดกร่อนสูง



- ป้องกันการเกิดสนิมดีเยี่ยม
- เหมาะสำหรับรองพื้นสีโทนเย็นหรือสีโทนอ่อน



- ป้องกันการเกิดสนิมดีเยี่ยม
- เหมาะสำหรับรองพื้นสีโทนร้อนหรือสีโทนเข้ม



- กลบรอยร้าว ฟิล์มสีแห้งไว
- เหมาะสำหรับรองพื้นไม้ป้องกันเชื้อรา ช่วยให้พื้นผิวเรียบ

“เงาสวย” ติดทน



“สีสด” ทาคู่



* ตัวอย่างเฉดสีและภาพประกอบทั้งหมด : เป็นเพียงตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือจำนวนเที่ยวในการทา หรือการกระทบของแสงและเงาในพื้นที่บริเวณนั้น

สีน้ำมันเคลือบเงา ทรายกุ้ง

ตำนานสีน้ำมัน ทุกยุค ทุกสมัย



STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็ก	ยังไม่เคยทาสี	1. ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิมและคราบไขมัน
	เคยทาสีมาแล้ว	1. ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อม สกปรกออก 2. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม
พื้นผิวไม้	ยังไม่เคยทาสี	1. ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบร้อย 2. ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผง และคราบไขมัน
	เคยทาสีมาแล้ว	1. ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อม สกปรกออก 2. ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้ เรียบร้อย

STEP 2 : การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้น 1-2 เที่ยว

	ประเภทของสี	ลักษณะฟิล์ม	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เก็ลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) แปรง / ลูกกลิ้ง : 10-15% เครื่องพ่น : 30-35%	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาทับได้
พื้นผิวเหล็ก	สีรองพื้น กันสนิมแดง ทรายกุ้ง เบอร์ 1024	ด้าน	50-55	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำมันผสม สีเคลือบแอลคีด ลีอบสเตอร์ (ทรายกุ้ง) หรือ น้ำมันสน ทรายหัวสิงห์ เบอร์ T21	30-60 นาที	3-4 ชั่วโมง
	สีรองพื้น กันสนิมเทา ทรายกุ้ง เบอร์ 1040						
พื้นผิวไม้	สีรองพื้นไม้ กันเชื้อรา ทรายกุ้ง เบอร์ 1600		40-45				

STEP 3 : การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว

	ประเภทของสี	ลักษณะฟิล์ม	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เก็ลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) แปรง / ลูกกลิ้ง : 10-15% เครื่องพ่น : 30-35%	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาทับได้
พื้นผิวเหล็ก / ไม้	สีเคลือบ แอลคีด ทรายกุ้ง	เงา	40-55	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำมันผสม สีเคลือบแอลคีด ลีอบสเตอร์ (ทรายกุ้ง) หรือ น้ำมันสน ทรายหัวสิงห์ เบอร์ T21	2-3 ชั่วโมง	6-8 ชั่วโมง
	สีทา กระดาน ทรายกุ้ง	ด้าน					
	สีน้ำมัน อะลูมิเนียม ทรายกุ้ง	เงา	50-55		สามารถใช้งาน ได้ทันที		