



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

สีอะครีลิคเคลือบกระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เอทีเอ็ม

เอกสารเลขที่ /012014TH

คุณสมบัติ	เป็นสีที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในเขตร้อนได้เป็นอย่างดี ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต สารเคมี น้ำ และการขีดข่วนเสียดสีต่างๆ ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ฟิล์มสีเรียบเงาสวยงาม และทำความสะอาดง่าย ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว																		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทากระเบื้องมุงหลังคา ทั้งแบบกระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องลอนคู่ ลอนลูกฟูก เป็นต้น																		
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>: อะครีลิคอีมีัลชั่น</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>: ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>: กึ่งเงา</td></tr><tr><td>ความกว้างจำเพาะ</td><td>: 1.3 – 1.4</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>: 100 - 105 เซนติพอยท์ ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>: แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น</td></tr><tr><td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td></td></tr><tr><td>- แห้งแตะได้</td><td>: 30 – 60 นาที</td></tr><tr><td>- แห้งทาบได้</td><td>: 3 – 4 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะครีลิคอีมีัลชั่น	ลักษณะ	: ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	: กึ่งเงา	ความกว้างจำเพาะ	: 1.3 – 1.4	ความหนืด	: 100 - 105 เซนติพอยท์ ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C		- แห้งแตะได้	: 30 – 60 นาที	- แห้งทาบได้	: 3 – 4 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะครีลิคอีมีัลชั่น																		
ลักษณะ	: ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก																		
ลักษณะฟิล์ม	: กึ่งเงา																		
ความกว้างจำเพาะ	: 1.3 – 1.4																		
ความหนืด	: 100 - 105 เซนติพอยท์ ที่อุณหภูมิ 25 °C																		
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น																		
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C																			
- แห้งแตะได้	: 30 – 60 นาที																		
- แห้งทาบได้	: 3 – 4 ชั่วโมง																		
ระบบการทาสี	<table><tr><td>การเตรียมพื้นผิว</td><td>: ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทาสี ให้สะอาดและแห้ง ปราศจากฝุ่นผง คราบไข และเศษวัสดุต่างๆ</td></tr><tr><td>การรองพื้น</td><td>: ไม่จำเป็นต้องทารองพื้น</td></tr><tr><td>การทาทับหน้า</td><td>: ทาหรือพ่นสีอะครีลิคเคลือบกระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เอทีเอ็ม 1-2 เที่ยว</td></tr></table>	การเตรียมพื้นผิว	: ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทาสี ให้สะอาดและแห้ง ปราศจากฝุ่นผง คราบไข และเศษวัสดุต่างๆ	การรองพื้น	: ไม่จำเป็นต้องทารองพื้น	การทาทับหน้า	: ทาหรือพ่นสีอะครีลิคเคลือบกระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เอทีเอ็ม 1-2 เที่ยว												
การเตรียมพื้นผิว	: ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทาสี ให้สะอาดและแห้ง ปราศจากฝุ่นผง คราบไข และเศษวัสดุต่างๆ																		
การรองพื้น	: ไม่จำเป็นต้องทารองพื้น																		
การทาทับหน้า	: ทาหรือพ่นสีอะครีลิคเคลือบกระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เอทีเอ็ม 1-2 เที่ยว																		
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว																		
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม																		
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่ และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ																		
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.946 ลิตร, 3.785 ลิตร และ 18.925 ลิตร																		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163