



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม ซิลด์โค้ท เบอร์ 3

เอกสารเลขที่ 17AT73 / 402014TH

คุณสมบัติ	เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยางมะตอยสูตรน้ำที่มีส่วนผสมหลักของปิโตรเลียมบิโทเมน มีลักษณะเป็นของเหลวข้น มีกลิ่นอ่อนๆ ของปิโตรเลียม เมื่อแห้งแล้วจะเป็นสีดำ ฟิล์มมีความยืดหยุ่นและให้การยึดเกาะดี ใช้งานง่าย ไม่ติดไฟและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ลักษณะการใช้งาน	• ป้องกันละออมแอมรอยแตกร้าว รอยร้าว • ป้องกันจุดรั่วซึม บริเวณแนวกระเบื้องชนผนัง • ป้องกันการผุของประตูไม้ รั้วไม้ • เคลือบป้องกันสนิมเหล็ก
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : ส่วนผสมของบิโทมินัส โดยมีปิโตรเลียม บิโทเมน เป็นส่วนผสมหลัก ลักษณะ : ของเหลวข้น สีน้ำตาลเข้ม ถึงดำ ลักษณะฟิล์ม : เหมือนเปลือกไข่ ความท่งจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.9 – 1.10 ความหนืด : 100 - 140 เซนติพอยท์ ที่อุณหภูมิ 25 °C จุดวาบไฟ : ไม่ติดไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C : 4 – 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และ ความหนาของชั้นเคลือบผิว
ระบบการทาสี	1. ทำความสะอาดพื้นผิว ให้สะอาด ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก 2. รองพื้น : ผสม เอทีเอ็ม ซิลด์โค้ท เบอร์ 3 กับน้ำในอัตราส่วน 1:1 คนให้เข้ากัน ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้ง 3. ทับหน้า : ทาด้วย เอทีเอ็ม ซิลด์โค้ท เบอร์ 3 (โดยไม่ต้องผสมกับน้ำ) ทิ้งไว้ให้แห้งหมาดๆ ใช้ผ้าดิบบางที่สะอาด ชูบด้วยเอทีเอ็ม ซิลด์โค้ท เบอร์ 3 ปูทับแล้วรีดให้เรียบ อย่าให้มีฟองอากาศ ทิ้งไว้ให้แห้ง 4. ทับหน้าชั้นที่ 2 และ 3 : ทาด้วย เอทีเอ็ม ซิลด์โค้ท เบอร์ 3 (โดยไม่ต้องผสมน้ำ) อีก 2 ชั้น แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 5. ทดสอบการแห้งตัวได้โดยใช้นิ้วจุ่มน้ำแล้วถูลงบนชั้นเคลือบ ถ้าสีไม่ติดมือ แสดงว่าแห้งตัวโดยสมบูรณ์ 6. ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำทันทีหลังการใช้งาน กรณีที่แห้งแล้วให้ล้างด้วยน้ำอุ่นสน
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	0.75 กก. / ตารางเมตร / การทา 1 ชั้น
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ควบคุมอุณหภูมิที่ 5 – 40 °C หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากใช้ไม่หมดให้ใส่น้ำสูงประมาณ 1 ซม. เคลือบผิวหน้าไว้ ปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม ซิลด์โค้ท เบอร์ 3

เอกสารเลขที่ 17AT73 / 402014TH

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเหลวของสาร สวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากผิวหนังเกิดการระคายเคืองให้พบแพทย์ ชักเสื้อผ้าให้สะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1 กิโลกรัม, 3.5 กิโลกรัม, 18 กิโลกรัม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163