



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม รุปซีลเลอร์ เบอร์ 451

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม รุปซีลเลอร์ คัลเลอร์ เบอร์ 451 เป็นวัสดุกันซึมสูตรน้ำ ประเภทอะครีลิก ให้เนื้อฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ 100 % ไร้ปัญหารอยแตกร้าวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอย่างดี มีความแข็งแรงสูง และทนทานต่อการขัดสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ												
ลักษณะการใช้งาน	ใช้ทาเคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการรั่วซึมและตกแต่งพื้นผิว และสามารถทาเคลือบเพื่อปกปิดรอยแตกร้าว เหมาะสำหรับใช้กันซึมบริเวณพื้นผิวต่างๆ เช่น คอนกรีต ดาดฟ้า หลังคา ผนัง และรางน้ำ เป็นต้น												
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>: อะครีลิก โพลีเมอร์</td></tr> <tr> <td>ลักษณะ</td><td>: ขอบเหลวข้น เหนียวตามแคตตาล็อก</td></tr> <tr> <td>ความหนืด</td><td>: 100,000 – 120,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>: 1.200 – 1.500</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>: 8 - 10</td></tr> <tr> <td>Solid Content</td><td>: 56 – 65 %</td></tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะครีลิก โพลีเมอร์	ลักษณะ	: ขอบเหลวข้น เหนียวตามแคตตาล็อก	ความหนืด	: 100,000 – 120,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 1.200 – 1.500	pH	: 8 - 10	Solid Content	: 56 – 65 %
ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะครีลิก โพลีเมอร์												
ลักษณะ	: ขอบเหลวข้น เหนียวตามแคตตาล็อก												
ความหนืด	: 100,000 – 120,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C												
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 1.200 – 1.500												
pH	: 8 - 10												
Solid Content	: 56 – 65 %												
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง • บริเวณพื้นผิวที่มีสีเก่า ควรขัดออกให้หมด ล้างด้วยน้ำสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้ง • บริเวณที่มีรอยแตกร้าว หรือพบปัญหาหลุดล่อน ควรทำการซ่อมพื้นผิวให้เรียบก่อน • กรณีพื้นผิวเหล็ก หรือโลหะ หากพบว่ามีสนิม ควรขัดสนิมออกก่อน การทารองพื้น • ก่อนใช้งาน คนเอทีเอ็ม รุป ซีลเลอร์ให้ทั่ว จากนั้นผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:1 คนส่วนผสมให้เข้ากัน • นำส่วนผสมที่ได้ทาเคลือบบางๆ เพื่อเป็นการรองพื้น จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง • สำหรับพื้นที่ที่แตกร้าว รอยต่อ หรือรอยเหลี่ยม หลังจากที่ทำชั้นรองพื้นแล้ว ให้ใช้ผ้าขาวบางปูทับขณะที่พื้นผิวยังเปียกอยู่ โดยรีดให้จมลงในเนื้องาน ปล่อยให้แห้ง • ในกรณีที่พื้นผิวเหล็ก หรือโลหะ ควรทารองพื้นกันสนิมก่อน 1 เที่ยว การทาสีทับหน้า • ทาทับด้วย เอทีเอ็ม รุป ซีลเลอร์ โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วรอให้แห้ง ประมาณ 1-2 ชั่วโมง • ทาทับด้วย เอทีเอ็ม รุป ซีลเลอร์ อีกครั้ง โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 12 ชั่วโมง จึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ												

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาพที่แตกต่างจากที่เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม รุปซีลเลอร์ เบอร์ 451

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	0.5 กก. / ตร.ม. / ชั้น (ความหนาประมาณ 0.2 – 0.4 มม.)
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วงไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1 กก. / 4 กก.

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163