



URAI PAIN[®]
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ลือบสเตอร์กริต น้ำยาผสมปูนทรายสำหรับงานประสานคอนกรีต เบอร์ 751

คุณสมบัติ	ลือบสเตอร์กริต น้ำยาผสมปูนทรายสำหรับงานประสานคอนกรีต เบอร์ 751 น้ำยาผสมคุณภาพสูง ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เนื้อปูนแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก การขีดสี หรือการกัดกร่อนของสารเคมี เพิ่มแรงยึดเกาะและยึดประสานพื้นผิวคอนกรีตเก่าและใหม่ได้ดีเยี่ยม เนื้อปูนไม่หดตัว ลดปัญหาการแตกร้าวของพื้นผิว	
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ผสมปูนเพื่อใช้ในงานก่ออิฐ, งานฉาบ, ตกแต่งผิว, งานฉาบบาง หรืองานเทพื้นคอนกรีต เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: น้ำยาผสมเพิ่มประสิทธิภาพ
	ลักษณะ	: ของเหลว สีขาวนํ้านม
	ความหนืด	: 55-60 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	: 0.900 – 1.200
	pH	: 7 - 12
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรทำพื้นผิวคอนกรีตให้ชุ่มน้ำก่อนทุกครั้ง แต่ไม่ควรให้น้ำท่วมขัง วิธีการใช้งาน - สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ งานติดกระเบื้องเซรามิค หินอ่อน ผสมลือบสเตอร์กริต เบอร์ 751 : น้ำ = 1:1 และผสมปูนซีเมนต์ : ทราย = 1:1 (ลือบสเตอร์กริต เบอร์ 751 1 ลิตร สามารถใช้ได้พื้นที่ 4.76 ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.) - สำหรับงานฉาบซ่อมปรับแต่งผิวหน้าคอนกรีต ผสมลือบสเตอร์กริต เบอร์ 751 : น้ำ = 1:1 และผสมปูนซีเมนต์ : ทราย = 1:3 ข้อแนะนำการใช้งาน - ควรเขย่าขวดผลิตภัณฑ์ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งานทุกครั้ง - ควรใช้งานภายใน 45 นาทีหลังจากการผสม - เมื่อฉาบเสร็จควรทำการบ่มผิวด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำยาบ่มลือบสเตอร์กริตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี	
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก	
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก - ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก - หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที - หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม	
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163