



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ลือบสเตอร์ โพรอินวัน (ตรากุ้ง) สีทาเหล็กอเนกประสงค์

Version 1.0

Date of issue 12.03.2021

คุณสมบัติ	ลือบสเตอร์ โพรอินวัน (ตรากุ้ง) สีทาเหล็กอเนกประสงค์ ใช้ทาหรือพ่นได้ทุกพื้นผิว โดยไม่ต้องรองพื้น เนื้อสีแห้งไว ให้การยึดเกาะได้ดีเยี่ยม เนื้อสีแน่น กลบมิด ปกปิดพื้นผิวได้ดี ทนทานต่อแรงกระแทกและการขีดข่วน ป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวเหล็ก ปกป้องพื้นผิวจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี เนื้อฟิล์มสามารถทนความร้อนได้ถึง 160 °C
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาหรือพ่น ตกแต่งงานเหล็กหรือโลหะชนิดต่างๆ รวมทั้งวัสดุอีกหลากหลายประเภท เช่น เหล็กกล้า ไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง งานปูน ไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ พลาสติก เป็นต้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : สีอะครีลิคสูตรน้ำมัน ลักษณะภายนอก : ขอบเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก ลักษณะฟิล์ม : กึ่งเงา ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 1.0 – 1.2 ความหนืด : 80 – 90 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง – สเปรย์พ่น สารที่ใช้เจือจาง : ทินเนอร์ AAA ตราหัวสิงห์ เบอร์ T72 หรือ ทินเนอร์สำหรับผสมอะครีลิค เอทีเอ็ม เบอร์ T74 ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C - แห้งแตะได้ : 5 – 15 นาที - แห้งทาทับได้ : 30 -60 นาที - แห้งใช้งานได้ : 4 – 8 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว : - พื้นผิวเก่า หรือพื้นผิวที่ผ่านการทาสีมาแล้ว : ควรขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสกปรก คราบไขมันและน้ำมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้ง • พื้นผิวเหล็ก : ควรขัดทำความสะอาดสนิมออกให้หมดก่อน • พื้นผิวปูน : ควรกำจัดคราบราและตะไคร่ออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งาน • พื้นผิวไม้ : ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบก่อนเริ่มใช้งาน - พื้นผิวใหม่ หรือพื้นผิวที่ยังไม่ผ่านการทาสี : ทำความสะอาดพื้นผิว และปล่อยให้แห้ง • พื้นผิวเหล็ก : ตรวจสอบคราบสนิมและกำจัดออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งาน หากพื้นผิวมีความชื้นและมันเงา ควรใช้กระดาษทรายขัดก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีกับพื้นผิว • พื้นผิวปูน : ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน • พื้นผิวไม้ : ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบก่อนเริ่มใช้งาน

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ลือบสเตอร์ โพรอินวัน (ตรากุ้ง) สีทาเหล็กนอกประสงค์

Version 1.0

Date of issue 12.03.2021

	ระบบการทาสี : - การรองพื้น : ไม่ต้องรองพื้น - การทาสีทับหน้า : ฟันหรือทาสี ลือบสเตอร์ โพรอินวัน จำนวน 1- 2 เที่ยว - การเจือจาง หรือทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากใช้งาน ควรผสมหรือทำความสะอาดด้วย ทินเนอร์ AAA ตราหัวสิงห์ เบอร์ T72 หรือทินเนอร์สำหรับผสมสีอะคริลิก เบอร์ T74 เท่านั้น
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	40 - 45 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 4 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ห้ามสูดดมอระเหย/ ละอองเหลว / ละอองลอย/ ฟุ้ง เข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.85 ลิตร/ 3.4 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163