

คุณสมบัติ	<p>ผลิตภัณฑ์สีเคลือบแอลคีด เอทีเอ็ม ด้วยสูตรการผลิตเฉพาะจากแอลคีดเรซินชนิดพิเศษผสมกับผงสีคุณภาพ ให้เนื้อฟิล์มสีสวย เรียบเนียน ยึดเกาะดี อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพด้วยสารป้องกันเชื้อรา ช่วยปกป้องพื้นผิวได้ดีเยี่ยม คงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงในภูมิประเทศเขตร้อนได้เป็นอย่างดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว มั่นใจในความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม</p>																											
ลักษณะการใช้งาน	<p>เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก หรือพื้นผิวไม้ทั่วไป ที่ผ่านการรองพื้นมาอย่างเหมาะสม เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง วงกบ ราวบันได รวมถึงงานเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างอุตสาหกรรม เช่น โครงสร้างอาคาร เครื่องจักร สะพาน รถบรรทุก เป็นต้น</p>																											
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	<p>มอก. 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด: เฉพาะด้านความปลอดภัย</p>																											
ข้อมูลทางเทคนิค	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">ชนิดผลิตภัณฑ์</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">:</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">แอลคีด เรซิน</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">ลักษณะภายนอก</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">:</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">ของเหลวข้น มีหลากหลายเฉดสีตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">ลักษณะฟิล์ม</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">:</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">ฟิล์มด้าน และ เงาม</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">:</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">0.900 – 1.000 ที่อุณหภูมิ 25 °C</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">ความหนืด</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">:</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">85 - 95 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">:</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">ตัวทำละลายที่เหมาะสม</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">:</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;"> - น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีอเนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์ </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">การเจือจาง</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">:</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;"> - แปรง, ลูกกลิ้ง 10-15% (โดยปริมาตร) - เครื่องพ่น 30-35% (โดยปริมาตร) </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;">:</td> <td style="border-bottom: 1px dotted black;"> - แห้งแตะได้ 3-4 ชั่วโมง - แห้งทาบได้ 6-8 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 72 ชั่วโมง </td> </tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	แอลคีด เรซิน	ลักษณะภายนอก	:	ของเหลวข้น มีหลากหลายเฉดสีตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	:	ฟิล์มด้าน และ เงาม	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.900 – 1.000 ที่อุณหภูมิ 25 °C	ความหนืด	:	85 - 95 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	- น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีอเนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์	การเจือจาง	:	- แปรง, ลูกกลิ้ง 10-15% (โดยปริมาตร) - เครื่องพ่น 30-35% (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 3-4 ชั่วโมง - แห้งทาบได้ 6-8 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 72 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	แอลคีด เรซิน																										
ลักษณะภายนอก	:	ของเหลวข้น มีหลากหลายเฉดสีตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก																										
ลักษณะฟิล์ม	:	ฟิล์มด้าน และ เงาม																										
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.900 – 1.000 ที่อุณหภูมิ 25 °C																										
ความหนืด	:	85 - 95 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																										
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น																										
ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	- น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีอเนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์																										
การเจือจาง	:	- แปรง, ลูกกลิ้ง 10-15% (โดยปริมาตร) - เครื่องพ่น 30-35% (โดยปริมาตร)																										
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 3-4 ชั่วโมง - แห้งทาบได้ 6-8 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 72 ชั่วโมง																										

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการทาสี
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวเหล็ก

- พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก
- พื้นผิวเหล็กใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมัน

พื้นผิวไม้

- พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน

การรองพื้น
พื้นผิวเหล็ก

รองพื้นด้วย **สีรองพื้นกันสนิมแดง เอทีเอ็ม เบอร์ 1024** หรือ **สีรองพื้นกันสนิมเทา เอทีเอ็ม เบอร์ 1040** จำนวน 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของแต่ละผลิตภัณฑ์)

พื้นผิวไม้

รองพื้นด้วย**สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เอทีเอ็ม เบอร์ 1600** จำนวน 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์เอทีเอ็ม สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1600)

การทาสีทับหน้า

ทา **สีเคลือบแอลคิต เอทีเอ็ม** ลงบนพื้นผิวที่ผ่านการรองพื้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 เที่ยว โดยเว้นระยะการระหว่งชั้น 6-8 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้หลังจากทิ้งไว้ให้แห้งตัวสมบูรณ์ประมาณ 72 ชั่วโมง

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี

8 - 12 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์

อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความชื้น ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก• ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก• สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา• หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้• หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก• หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที• หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.875 ลิตร/ 3.5 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163