

คุณสมบัติ	ผลิตภัณฑ์ สีเคลือบแอลคีด กาแลนท์ ด้วยสูตรการผลิตเฉพาะจากแอลคีดเรซินชนิดพิเศษผสมกับผงสีคุณภาพ ให้เนื้อฟิล์มสีสวย เรียบเนียน ยึดเกาะดี อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพด้วยสารป้องกันเชื้อรา ช่วยปกป้องพื้นผิวได้ดีเยี่ยม คงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงในภูมิประเทศเขตร้อนได้เป็นอย่างดี ปรากฏจากสารปรอทและตะกั่ว มั่นใจในความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม																												
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก หรือพื้นผิวไม้ทั่วไป ที่ผ่านการรองพื้นมาอย่างเหมาะสม เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง วงกบ ราวบันได รวมถึงงานเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างอุตสาหกรรม เช่น โครงสร้างอาคาร เครื่องจักร สะพาน รถบรรทุก เป็นต้น																												
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก. 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด: เฉพาะด้านความปลอดภัย																												
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>แอลคีด เรซิน</td></tr> <tr> <td>ลักษณะภายนอก</td><td>:</td><td>ของเหลวข้น มีหลากหลายเฉดสีตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก</td></tr> <tr> <td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>:</td><td>ฟิล์มด้าน และ เงา</td></tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>:</td><td>0.900 – 1.000 ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>ความหนืด</td><td>:</td><td>85 - 95 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น</td></tr> <tr> <td>ตัวทำละลายที่เหมาะสม</td><td>:</td><td> - น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีเอนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์ </td></tr> <tr> <td>การเจือจาง</td><td>:</td><td> - แปรง, ลูกกลิ้ง 10-15% (โดยปริมาตร) - เครื่องพ่น 30-35% (โดยปริมาตร) </td></tr> <tr> <td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td> - แห้งแตะได้ 3-4 ชั่วโมง - แห้งทาบได้ 6-8 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 72 ชั่วโมง </td></tr> </table>		ชนิดผลิตภัณฑ์	:	แอลคีด เรซิน	ลักษณะภายนอก	:	ของเหลวข้น มีหลากหลายเฉดสีตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	:	ฟิล์มด้าน และ เงา	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.900 – 1.000 ที่อุณหภูมิ 25 °C	ความหนืด	:	85 - 95 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	- น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีเอนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์	การเจือจาง	:	- แปรง, ลูกกลิ้ง 10-15% (โดยปริมาตร) - เครื่องพ่น 30-35% (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 3-4 ชั่วโมง - แห้งทาบได้ 6-8 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 72 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	แอลคีด เรซิน																											
ลักษณะภายนอก	:	ของเหลวข้น มีหลากหลายเฉดสีตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก																											
ลักษณะฟิล์ม	:	ฟิล์มด้าน และ เงา																											
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.900 – 1.000 ที่อุณหภูมิ 25 °C																											
ความหนืด	:	85 - 95 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																											
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น																											
ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	- น้ำมันสนเกรด 3A เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันชักแห้งเกรด 2A เบอร์ T22 ตราหัวสิงห์ - น้ำมันผสมสีเอนกประสงค์ เบอร์ A850-350 เอทีเอ็ม - น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 ลีอบสเตอร์																											
การเจือจาง	:	- แปรง, ลูกกลิ้ง 10-15% (โดยปริมาตร) - เครื่องพ่น 30-35% (โดยปริมาตร)																											
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 3-4 ชั่วโมง - แห้งทาบได้ 6-8 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 72 ชั่วโมง																											

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็ก

- พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก
- พื้นผิวเหล็กใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมัน

พื้นผิวไม้

- พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน

การรองพื้น

พื้นผิวเหล็ก

รองพื้นด้วย สีรองพื้นกันสนิมแดง กาแลนท์ เบอร์ 1024 หรือ สีรองพื้นกันสนิมเทา กาแลนท์ เบอร์ 1040 จำนวน 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของแต่ละผลิตภัณฑ์)

พื้นผิวไม้

รองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1600 กาแลนท์ จำนวน 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์ กาแลนท์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1600)

การทาสีทับหน้า

ทา สีเคลือบแอลคิด กาแลนท์ ลงบนพื้นผิวที่ผ่านการรองพื้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 เที่ยว โดยเว้นระยะการระหว่างชั้น 6-8 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้หลังจากทิ้งไว้ให้แห้งตัวสมบูรณ์ประมาณ 72 ชั่วโมง

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี

8 - 12 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์

อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความชื้น ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.085 ลิตร, 0.280 ลิตร, 0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร