

คุณสมบัติ	ผงสีผสมซีเมนต์ เอทีเอ็ม เบอร์ 20 เป็นผงสีผสมซีเมนต์ คุณภาพสูง ที่มีอนุภาคเล็กละเอียด ผสมกับซีเมนต์ได้ง่ายและเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมให้เนื้อสีที่สด สวยงาม มีคุณลักษณะทนต่อต่าง แสงแดด และสภาวะอากาศเขตร้อนได้ดีเยี่ยม จึงช่วยลดปัญหาสีซีดจางได้เป็นอย่างดี																																				
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ผสมซีเมนต์ หรือตกแต่งบนงานปูนต่างๆ เพื่อให้เกิดสีสันสวยงาม เช่น พื้นปูนขัดมัน พื้นหินขัด พื้นตัวนอน งานเฟอร์นิเจอร์ปูน หรืองานเครื่องปั้นปูนต่างๆ เป็นต้น																																				
ข้อมูลทางเทคนิค	ข้อมูลผลิตภัณฑ์ <table><thead><tr><th>ประเภทผลิตภัณฑ์</th><th>ลักษณะ</th><th>กลิ่น</th></tr></thead><tbody><tr><td>ผงสีสำหรับผสมซีเมนต์</td><td>ผงละเอียด เจดสีตามแคตตาล็อก.</td><td>ไม่มีกลิ่น</td></tr></tbody></table> ข้อมูลทางเทคนิค <table><thead><tr><th>เจดสี</th><th>องค์ประกอบทางเคมี</th><th>pH</th><th>ค่าการดูดซับน้ำมัน (g/100g)</th><th>ค่าการละลายน้ำ (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>แดง</td><td>Iron Oxide Red</td><td>4.5-7</td><td>≤ 25</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>เหลือง</td><td>Iron Oxide Yellow</td><td>4.5-7</td><td>≤ 35</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>น้ำเงิน</td><td>Iron Oxide Blue</td><td>7-9</td><td>≤ 30</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>เขียว</td><td>Iron Oxide Green</td><td>7-9</td><td>≤ 30</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>ดำ</td><td>Iron Oxide Black</td><td>5-8</td><td>≤ 25</td><td>0.5%</td></tr></tbody></table>	ประเภทผลิตภัณฑ์	ลักษณะ	กลิ่น	ผงสีสำหรับผสมซีเมนต์	ผงละเอียด เจดสีตามแคตตาล็อก.	ไม่มีกลิ่น	เจดสี	องค์ประกอบทางเคมี	pH	ค่าการดูดซับน้ำมัน (g/100g)	ค่าการละลายน้ำ (%)	แดง	Iron Oxide Red	4.5-7	≤ 25	0.5%	เหลือง	Iron Oxide Yellow	4.5-7	≤ 35	0.5%	น้ำเงิน	Iron Oxide Blue	7-9	≤ 30	0.5%	เขียว	Iron Oxide Green	7-9	≤ 30	0.5%	ดำ	Iron Oxide Black	5-8	≤ 25	0.5%
ประเภทผลิตภัณฑ์	ลักษณะ	กลิ่น																																			
ผงสีสำหรับผสมซีเมนต์	ผงละเอียด เจดสีตามแคตตาล็อก.	ไม่มีกลิ่น																																			
เจดสี	องค์ประกอบทางเคมี	pH	ค่าการดูดซับน้ำมัน (g/100g)	ค่าการละลายน้ำ (%)																																	
แดง	Iron Oxide Red	4.5-7	≤ 25	0.5%																																	
เหลือง	Iron Oxide Yellow	4.5-7	≤ 35	0.5%																																	
น้ำเงิน	Iron Oxide Blue	7-9	≤ 30	0.5%																																	
เขียว	Iron Oxide Green	7-9	≤ 30	0.5%																																	
ดำ	Iron Oxide Black	5-8	≤ 25	0.5%																																	
ระบบการใช้งาน	สัดส่วนการผสม ปริมาณผงสีผสมซีเมนต์ เอทีเอ็ม สำหรับผสมในซีเมนต์ที่แนะนำคือ 1-10% โดยประมาณ ทั้งนี้ขณะปฏิบัติงานจริงสามารถผสมได้ตามปริมาณที่ต้องการ การใช้งาน - ผสมผงสีผสมซีเมนต์ เอทีเอ็ม กับซีเมนต์ในอัตราส่วน 1-10: 100 (โดยน้ำหนัก) หรือใส่ผงสีตามปริมาณที่ต้องการ - ค่อยๆ เติมน้ำทีละน้อยๆ ตามปริมาณที่ต้องการและเหมาะสม จากนั้นคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน - นำส่วนผสมไปใช้งานบนพื้นผิวที่ต้องการได้ทันที และทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน (ข้อมูลระยะเวลาการแห้งตัว อ้างอิงจากระยะเวลาการแห้งตัวของซีเมนต์ทั่วไป)																																				
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 1 ปี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก																																				

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1 กก.