

คุณสมบัติ	โคลทาร์ อีพ็อกซี่ U-90 เบอร์ 85 เป็นผลิตภัณฑ์ระบบ 2 ส่วน (2K) สูตร 2 in 1 เป็นได้ทั้งรองพื้นและทับหน้าในตัว สามารถทาได้ทันทีหลังจากขัดสนิม โดยไม่ต้องผ่านการรองพื้น เนื้อสีซึมลึกได้ดีสู่พื้นผิว พร้อมการยึดเกาะที่แข็งแกร่ง ให้ฟิล์มสีหนา แข็งแรง ไม่หลุดลอกง่าย ด้วยคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ที่สามารถปกป้องพื้นผิวต่อสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดี จึงให้ประสิทธิภาพการทนทานต่อการขูดขีด ทนน้ำ การกัดกร่อนจากน้ำทะเล สารเคมี รวมถึงด่างและกรดอ่อนๆ ได้อย่างดีเยี่ยม		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาเคลือบเพื่อป้องกันสนิมบนงานโครงสร้างเหล็ก เรือ แทงค์น้ำ หรือบนพื้นผิวอื่นๆ เช่น ไม้ คอนกรีต ทั้งในส่วนที่สัมผัสกับอากาศ และอยู่ใต้น้ำ		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	โคลทาร์ อีพ็อกซี่ ระบบ 2 ส่วน (2K)
	ลักษณะผลิตภัณฑ์	:	ส่วน A ของเหลวข้นสีดำ ส่วน B ของเหลวสีใส
	ชนิดฟิล์ม	:	กึ่งเงา
	ค่าความหนืด	:	ส่วน A 120 KU ที่ 25 °C ส่วน B 40-50 KU ที่ 25 °C
	ค่าความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	:	ส่วน A 1.540-1.580 ที่ 25 °C ส่วน B 1.600-1.800 ที่ 25 °C
	อัตราส่วนการผสม	:	ส่วน A: ส่วน B = 4: 1 (โดยปริมาตร)
	อายุการใช้งานหลังผสม	:	4 ชั่วโมง ที่ 25 °C
	ตัวทำละลายที่เหมาะสม สำหรับการเจือจาง	:	ทินเนอร์สำหรับอีพ็อกซี่ ระบบ 2 ส่วน U-90 Thinner No. T17
	อุปกรณ์การใช้งาน	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น
	ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	:	แห้งแตะได้ 4-6 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ 8-10 ชั่วโมง
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวใหม่ - พื้นผิวเหล็กใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมัน - พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน พื้นผิวเก่า - พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก - พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No. L-7 15 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างจาก เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ขอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, แฟกซ์: +66 2 312 1163

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	การผสม ผสมโคลทาร์ อีพ็อกซี่ U-90 เบอร์ 85 ส่วน A: ส่วน B ในอัตราส่วน 4: 1 (โดยปริมาตร) คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นตั้งส่วนผสมทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ก่อนเริ่มใช้งาน การใช้งาน ทาสวนผสมที่เตรียมไว้ข้างต้นลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ (สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการรองพื้น) อย่างน้อย 2 เที่ยว โดยเว้นระยะเวลาระหว่างชั้นประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก่อนการทาสีชั้นถัดไป เพื่อผลลัพธ์ที่ดีการทาสีชั้นที่ 2 ควรทาในทิศทางตั้งฉากกับชั้นแรก ข้อแนะนำการใช้งาน - หากทิ้งฟิล์มสีชั้นแรกไว้นานเกิน 72 ชั่วโมง ควรทำความสะอาดด้วยทินเนอร์สำหรับอีพ็อกซี่ระบบ 2 ส่วน U-90 เบอร์ T17 ก่อนการทาสีชั้นที่ 2 - ห้ามนำไปใช้ทาถังเก็บน้ำที่ใช้ดื่มกิน และไม่เหมาะกับการใช้งานในครัวเรือน
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	ส่วน A: 0.757 ลิตร / ส่วน B: 0.189 ลิตร ส่วน A: 3.028 ลิตร / ส่วน B: 0.757 ลิตร