

ลือบสเตอร์ โพรอินวัน สีทาเหล็กอเนกประสงค์ทุกพื้นผิว (ฟิล์มเงา)

Version 1.0

Date of issue 01.01.2022

คุณสมบัติ	ลือบสเตอร์ โพรอินวัน (ตรากุ้ง) สีทาเหล็กอเนกประสงค์ (ฟิล์มเงา) ใช้ทาหรือพ่นได้ทุกพื้นผิว โดยไม่ต้องรองพื้น เนื้อสีแห้งไว ให้การยึดเกาะได้ดีเยี่ยม เนื้อสีแน่น กลบมิด ปกปิดพื้นผิวได้ดี ทนทานต่อแรงกระแทกและการขีดข่วน ป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวเหล็ก ปกป้องพื้นผิวจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี เนื้อฟิล์มสามารถทนความร้อนได้ถึง 160 °C		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาหรือพ่น ตกแต่งงานเหล็กหรือโลหะชนิดต่างๆ รวมทั้งวัสดุอีกหลากหลายประเภท เช่น เหล็กกล้าไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง งานปูน ไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ พลาสติก เป็นต้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	สีอะคริลิก สูตรน้ำมัน
	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก
	ลักษณะฟิล์ม	:	เงา
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.900 – 1.300 ที่อุณหภูมิ 25 °C
	ความหนืด	:	80- 90 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง - ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น
	ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	- ทินเนอร์ AAA เบอร์ T72 ตราหัวสิงห์ - ทินเนอร์ สำหรับผสมอะคริลิก เบอร์ T74 เอทีเอ็ม
	การเจือจาง	:	- แปรง, ลูกกลิ้ง 10-20% (โดยปริมาตร) - เครื่องพ่น 30-50% (โดยปริมาตร)
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15-20 นาที - แห้งทาทับได้ 30-60 นาที - แห้งใช้งานได้ 4-8 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว		
	พื้นผิวเหล็กเก่า หรือพื้นผิวที่ผ่านการทาสีมาแล้ว	พื้นผิวเหล็ก	ควรขัดทำความสะอาดออกให้หมดก่อน
		พื้นผิวปูน	ควรกำจัดคราบราและตะไคร่ออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งาน
		พื้นผิวไม้	ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบก่อนใช้งาน
	พื้นผิวเหล็กใหม่ หรือพื้นผิวที่ยังไม่ผ่านการทาสี	ทำความสะอาดพื้นผิว และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง	
		พื้นผิวเหล็ก	ตรวจสอบคราบสนิมและกำจัดออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งาน หากพื้นผิวมีความชื้นและมันเงา ควรใช้กระดาษทรายขัดก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีกับพื้นผิว
			พื้นผิวปูน
	พื้นผิวไม้	ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบก่อนใช้งาน	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ขอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ระบบการทาสี (ต่อ)	การรองพื้น ไม่ต้องรองพื้น การทาสีทับหน้า พ่นหรือทาสีลือบสเตอร์ไฟร์อินวัน ลงบนพื้นผิวที่ต้องการ 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะเวลาแห้งระหว่างชั้น 30-60 นาที ก่อนทาหรือพ่นเที่ยวถัดไป หมายเหตุ การเจือจางหรือทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากใช้งาน ควรผสมหรือทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ AAA ตราหัวสิงห์ เบอร์ T72 หรือทินเนอร์สำหรับผสมสีอะคริลิคเบอร์ T74 เท่านั้น
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	40-45 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 4 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.85 ลิตร / 3.4 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050 แฟกซ์: +66 2 312 1163