

DEFINITION :

Peinture Antirouille brillante à base de résine alkyde.

DOMAINE D'APPLICATION :

Recommandé pour tous travaux intérieurs et extérieur, neufs, rénovations ou d'entretiens.

Primaire et Finition d'aspect brillant pour tous types de supports métalliques (bardage, IPN, galvanisé, grilles...) en intérieur ou extérieur.

ATOUTS PRODUITS :

- ✓ Primaire et finition.
- ✓ Spécial climat équatorial.
- ✓ Finition brillant tendue.
- ✓ Haut rendement.
- ✓ Lavable et lessivable.

SUPPORTS :

Les supports devront être sains, secs et propres ; conformes aux règles de l'art et aux conditions d'applications prévues aux normes en vigueur : **norme NFP 74-201 / DTU 59.1**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect en pot :	peinture liquide
Aspect du film sec :	brillant tendu
Teinte :	blanc, mise à la teinte au Colorant Universel et nuancier Nikkal
Niveau brillant spéculaire (BS)	71 % (+/- 0.5)
Extrait sec en poids :	49% (+/-2%)
pH :	9.5 (+/- 0.5)
Masse Volumique :	1,19 g/cm ³ (+/-0,05)
Point éclair :	supérieur à 45°C
Classement feu :	M2
Temps de séchage (20° avec 65 de HR) :	+/-8 heures
Temps de recouvrement :	12 à 24 heures selon hydrométrie ambiante
Rendement moyen par couche :	14 à 16 m ² par L

MODE D'UTILISATION :

Bien mélanger le produit avant toute application. Produit prêt à l'emploi.

Application à la brosse, rouleaux (tous types), et pistolet AIRLESS

Pour toutes applications au pistolet AIRLESS, dilution maximum à 10% de white spirit

Pour toutes applications sur anciens fonds adhérents, dilution maximum à 5% de white spirit

Nettoyage du matériel au white spirit immédiatement après utilisation, puis nettoyez à l'eau et au savon noir ou de Marseille.

Sur supports contaminés, utilisation du **NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE**.

Application de 2 couches croisées de **NIKKAL FER GP** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS

Sur anciennes peintures adhérentes, poncées et époussetés (DTU 59-1)

Application d'une couche de **NIKKAL FER GP** diluée à 5% de White Spirit

Sur supports en métaux ferreux

Application d'une couche de **NIKKAL FER GP** diluée à 5% de White Spirit

Sur supports en métaux non ferreux (après dérochage)

Application d'une couche de Primaire d'accrochage **NIKKAL ACRYLIQUE PRIMAIRE MULTI-FONCTION**, pour métaux non ferreux

CONSERVATION :

24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l'abri et à des températures inférieures à 35°C.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :

Fiche de Données de Sécurité disponibles, sur simple demande, sur le site internet www.nikkal.fr et auprès de la société **NIKKAL PRODUCTIONS**.

CLASSIFICATION :

Classification AFNOR : Famille I, Classe 4a



(Selon Directive 2004-42/CE)

CONDITIONNEMENT :

3.5L, 0.9L (autre conditionnement, nous consulter).

Blanc et couleurs gamme GP.

Version fiche technique : V3.0

Date de révision : 29 mars 2016