

## DEFINITION :

Peinture Antirouille brillante à base de résine alkyde. Etat de finition A.

## DOMAINE D'APPLICATION :

Recommandé pour tous travaux intérieurs et extérieur, neufs, rénovations ou d'entretiens.

Primaire et Finition d'aspect brillant pour tous types de supports métalliques (bardage, IPN, galvanisé, grilles...) en intérieur ou extérieur.

## ATOUTS PRODUITS :

- ✓ Primaire et finition.
- ✓ Spécial climat équatorial.
- ✓ Finition brillant tendue.
- ✓ Haut rendement.
- ✓ Lavable et lessivable.

## SUPPORTS :

Les supports devront être sains, secs et propres ; conformes aux règles de l'art et aux conditions d'applications prévues aux normes en vigueur : **norme NFP 74-201 / DTU 59.1**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

|  |  |
|--|--|
| Aspect en pot :                        | peinture liquide   |
| Aspect du film sec :                   | brillant tendu   |
| Teinte :                               | blanc, mise à la teinte au Colorant Universel et nuancier Nikkal |
| Niveau brillant spéculaire (BS)        | 71 % (+/- 0.5)   |
| Extrait sec en poids :                 | 49% (+/-2%)  |
| pH :                                   | 9.5 (+/- 0.5)  |
| Masse Volumique :                      | 1,19 g/cm <sup>3</sup> (+/-0,05)                                 |
| Point éclair :                         | supérieur à 45°C   |
| Classement feu :                       | M2   |
| Temps de séchage (20° avec 65 de HR) : | +/-8 heures  |
| Temps de recouvrement :                | 12 à 24 heures selon hydrométrie ambiante                        |
| Rendement moyen par couche :           | 14 à 16 m <sup>2</sup> par L                                     |

## MODE D'UTILISATION :

Bien mélanger le produit avant toute application. Produit prêt à l'emploi.

Application à la brosse, rouleaux (tous types), et pistolet AIRLESS

Pour toutes applications au pistolet AIRLESS, dilution maximum à 10% de white spirit

Pour toutes applications sur anciens fonds adhérents, dilution maximum à 5% de white spirit

Nettoyage du matériel au white spirit immédiatement après utilisation, puis nettoyez à l'eau et au savon noir ou de Marseille.

Sur supports contaminés, utilisation du **NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE**.

Application de 2 couches croisées de **NIKKAL FER PRO** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS

**Sur anciennes peintures adhérentes, poncées et époussetés (DTU 59-1)**

Application d'une couche de **NIKKAL FER PRO** diluée à 5% de White Spirit

**Sur supports en métaux ferreux**

Application d'une couche de **NIKKAL FER PRO** diluée à 5% de White Spirit

**Sur supports en métaux non ferreux (après dérochage)**

Application d'une couche de Primaire d'accrochage **NIKKAL ACRYLIQUE MULTI-FONCTION**, pour métaux non ferreux

**CONSERVATION :**

24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l'abri et à des températures inférieures à 35°C.

**HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :**

Fiche de Données de Sécurité disponibles, sur simple demande, sur le site internet [www.nikkal.fr](http://www.nikkal.fr) et auprès de la société **NIKKAL PRODUCTIONS**.

**CLASSIFICATION :**

Classification AFNOR : Famille I, Classe 4a



(Selon Directive 2004-42/CE)

**CONDITIONNEMENT :**

15L, 3.5L, 0.9L (autre conditionnement, nous consulter).

Blanc et base P, D et A (mise à la teinte du nuancier NIKKAL).



Version fiche technique : V3.0

Date de révision : 30 mars 2016