

POLPARQUET ECOBARP AL AGUA



Description du produit Vernis à l'eau et haute qualité à base de résines spéciales très hautes prestations



Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore (film sec)
Aspect	Brillant et satiné
Séchage au toucher	30-60 minutes, en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes
Recouvrable	Après 24 heures
Rendement	8 - 10 m ² /l par couche, en fonction de l'état de la surface
Diluant	Eau
Stockage	Excellente pendant 1 an/s dans le pot original, non ouvert, dans des conditions d'humidité et de températures normales. Stocker dans des locaux à l'abri du gel

Propriétés

- Facile à appliquer
- Pouvoir garnissant
- Rendement maximal
- Dureté élevée et élasticité équilibrée
- Résiste à l'abrasion et à l'usure, au lavage, aux produits de nettoyage et aux alcalis
- Finition adhérents, durables, nobles et décoratifs

Utilisations

À utiliser pour bouchage et finition de planchers en bois en intérieur.

Mode d'emploi

Appliquer dans un endroit bien ventilé et en fines couches uniformes et bien réparties
Avec pinceau, brosse et occasionnellement au pistolet, ajuster la viscosité en ajoutant de l'eau.

Préparation des surfaces

Sur des surfaces non vernies: Nettoyer, poncer et ôter toute trace de poussière, de graisse, d'huile et de cire, ainsi que les petites imperfections, etc.

Sur des surfaces sur du bois vernis ou déjà peint, détérioré et détériorées: Éliminer le vernis en mauvais état et procéder comme dans le cas précédent

Appliquer la première couche diluée, et la deuxième et troisième couches, légèrement diluées ou telle quelles et poncer légèrement entre les couches pour faciliter la prise et améliorer la finition

Conseils avant l'application

Ne pas appliquer en cas de température ambiante inférieure à 5°C.

Autres renseignements

Conditionnement	0.750L, 4L
COV G/L	102

Remarques

Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.

Appliquer dans un endroit bien ventilé.

Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements. 07-11-2013 Cette fiche remplace toutes les précédentes