

POLPARQUET



Description du produit Vernis de polyuréthane et haute qualité à base de monocomposant et très hautes prestations



Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore (film sec)
Aspect	Brillant
Séchage au toucher	30-60 minutes, en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes
Recouvrable	Après 2-6 heures. Au bout de 24 heures, poncer de manière appropriée pour faciliter l'adhérence.
Rendement	10 - 12 m ² /l par couche, en fonction de l'état de la surface
Diluant	DILUYENTE POLIURETANOS
Stockage	Excellente pendant 6 mois, dans le pot d'origine, non ouvert, dans des conditions de température et d'humidité normales.

Propriétés

- Facile à appliquer
- Pouvoir garnissant
- Rendement maximal
- Dureté élevée et élasticité équilibrée
- Résiste à l'abrasion et à l'usure, au lavage, aux produits de nettoyage et aux alcalis
- Finition adhérents, durables, nobles et décoratifs

Utilisations

À utiliser pour bouchage et finition de planchers en bois en intérieur.

Mode d'emploi

Appliquer dans un endroit bien ventilé et en fines couches uniformes et bien réparties
Pinceau, brosse et occasionnellement au pistolet : ajuster la viscosité avec DILUYENTE POLIURETANOS

Préparation des surfaces

Sur des surfaces non vernies: Nettoyer, poncer et ôter toute trace de poussière, de graisse, d'huile et de cire, ainsi que les petites imperfections, etc.

Sur des surfaces sur du bois vernis ou déjà peint, détérioré et détériorées: Éliminer le vernis en mauvais état et procéder comme dans le cas précédent

Appliquer la première couche diluée, et la deuxième et troisième couches, légèrement diluées ou telle quelles et poncer légèrement entre les couches pour faciliter la prise et améliorer la finition

Autres renseignements

Conditionnement	0.375L, 0.750L, 4L, 20L
COV G/L	495.000

Remarques

Ne pas laisser les pots ouverts, entamés ou dilués, leur stabilité se réduit sensiblement.

Ne pas diluer avec des diluants non conseillés

Appliquer dans un endroit bien ventilé.

Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements. 07-11-2013 Cette fiche remplace toutes les précédentes