

## BARNIZ INTEMPERIE ECOBARP AL AGUA



### Description du produit

Vernis à l'eau, haute qualité et hautes prestations à base de résines acryliques spéciales



### Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore
Aspect	Brillant et satiné
Séchage au toucher	30-60 minutes, selon le type de bois et les conditions ambiantes
Recouvrable	Après 4-6 heures
Rendement	12 - 14 m <sup>2</sup> /l par couche, en fonction de l'état de la surface
Diluant	Eau
Stockage	Excellente pendant 1 an/s dans le pot original, non ouvert, dans des conditions d'humidité et de températures normales. Stocker dans des locaux à l'abri du gel

### Propriétés

- Facile à appliquer
- Pouvoir garnissant
- Repousse l'eau et l'humidité environnante et régule la transpiration du bois en évitant les déformations
- Résiste aux intempéries et aux radiations solaires
- Décore et rehausse la beauté naturelle du bois
- Finition élastiques, ne jaunissent pas et résistants aux intempéries

### Utilisations

À utiliser pour protection et décoration de surfaces et constructions en bois en extérieur et en intérieur, portes, fenêtres et autres surfaces en bois.

### Mode d'emploi

- Bien agiter avant utilisation
- Appliquer en fines couches uniformes et bien réparties
- Pinceau et pistolet : tel quel ou légèrement dilué avec de l'eau.

### Préparation des surfaces

Sur des surfaces sur du bois sans protecteur et sans vernis: Nettoyer, poncer et ôter toute trace de poussière, de graisse, d'huile et de cire, ainsi que les petites imperfections, etc.

Sur des surfaces sur du bois vernis ou déjà peint, détérioré: Éliminer ces couches et procéder comme dans le cas précédent  
Appliquer trois couches diluées de manière appropriées et poncer légèrement entre les couches pour faciliter la prise et améliorer la finition

### Conseils avant l'application

Ne pas appliquer en cas de température ambiante inférieure à 10°C.

### Autres renseignements

Conditionnement 0.375L, 0.75L et 4L  
COV G/L 43

**Remarques**

L'application n'est pas conseillée sur un bois présentant un degré d'humidité élevé, supérieur à 20%.

Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation.

Agiter le pot avant utilisation

Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.

Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.

*Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements. 07-11-2013 Cette fiche remplace toutes les précédentes*