

## PEINTURE MONOCOMPOSANTE SOLS



### Description du produit

Peinture sols industriels et très haute qualité à base de résines de caoutchouc chloré et pigments très stables

### Carte de Couleurs

[Carte de couleurs](#) [Peintures](#) pour Sols



### Caractéristiques techniques

Coloris	Vert chrome, rouge anglais, gris RAL 7038, jaune et blanc
Aspect	Semi-mat
Séchage au toucher	30 minutes, en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes
Recouvrable	Après 24 heures
Rendement	9-12 m <sup>2</sup> /l, par couche, selon l'état et la structure de la surface
Diluant	Diluant CHLORECAOUCHOUT 300
Stockage	Excellente pendant 1 an/s dans le pot original, non ouvert, dans des conditions d'humidité et de températures normales. Stocker dans des locaux à l'abri du gel

### Propriétés

Facile à appliquer  
Grand pouvoir couvrant  
Pouvoir garnissant  
Finition adhérents et décoratifs  
Résiste à l'abrasion et usure, lavage, agression chimique et salissures en général.  
Empêche la formation de poussière, évite l'érosion et facilite l'entretien

### Utilisations

À utiliser pour planchers en béton, mortiers de ciment, autres dérivés, garages, terrains de sport, signalisations, buanderies, hangars industriels et parkings.

### Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation  
Appliquer dans un endroit bien ventilé et en fines couches uniformes et bien réparties  
Application avec : Pinceau et pistolet airless

### Préparation des surfaces

Les surfaces doivent être poncées, propres, sèches et sans trace de poussière, de graisse, d'huile et d'humidité.

Sol propre, sec et bien durci (28 jours)

Humidité résiduelle du sol inférieure à 6%.

De préférence sur surfaces un peu rugueuses pour améliorer la prise

Sur des surfaces non peintes: Appliquer le produit dilué avec le diluant CHLORECAOUCHOUT 300 en tant qu'apprêt. Ensuite, appliquer au moins deux autres couches de produit tel quel ou dilué avec le diluant CHLORECAOUCHOUT 300

Sur des surfaces avec des peintures en mauvais état: Enlever la peinture en mauvais état et procéder comme pour les surfaces non peintes

### Conseils avant l'application

Ne pas appliquer en cas de température ambiante inférieure à 8°C.

Humidité ambiante relative inférieure à 80%  
Température du support supérieure à 6°C

Autres renseignements

Conditionnement 0.75L, 4L et 15L

Remarques

Agiter le pot avant utilisation  
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.  
Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.  
Appliquer dans un endroit bien ventilé.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements.07-11-2013 Cette fiche remplace toutes les précédentes