

BARPILITE TOP



Description du produit

Revêtement pour façades à base de résines de Pliolite et pigments très stables

Procure des finitions résistantes aux intempéries dans tous types de milieux, très adhérentes et décoratives.



Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc et couleurs
Aspect	Mat
Séchage au toucher	2 - 3 heures en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions environnementales
Recouvrable	Dès 12 heures
Rendement	5-7 m ² /l, par couche, selon l'état et la structure de la surface
Diluant	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Stockage	Excellente pendant 1 an, dans le pot original, dans des conditions d'humidité et de températures normales

Propriétés

- Facile à appliquer
- Grand pouvoir couvrant
- Rendement maximal
- Finition flexible, adhérente, imperméable et perméable à l'humidité intérieure, ce qui permet d'éliminer celle-ci de manière progressive et constante
- Résiste à l'alcalinité des supports et aux intempéries
- Résiste à la dégradation et au vieillissement produit par la pollution ambiante (anticarbonatation)
- Formation de film facile et non dépendante des conditions climatiques

Utilisations

À utiliser pour protection et décoration sur façades..., spécialement conçu pour les rénovations qui requièrent une adhérence et une résistance maximales en extérieur.

Mode d'emploi

- Bien agiter avant utilisation
- Appliquer en couches uniformes
- Application avec : Pinceau, rouleau et pistolet airless

Préparation des surfaces

- La surface doit être ferme, propre, sèche, sans parties friables et sans trace de graisse ni de salpêtre.
- Sur surfaces neuves (mortier de ciment sans salpêtre) application de 2 manes: la première diluée (5-10%) avec DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250, et la seconde au usage ou légèrement diluée.
- Sur surfaces avec peintures vieilles, si elles sont en mauvais état: Éliminer les parties molles, décollables, décollées et humides..., éliminer la chaux et les sels, appliquer le produit très dilué (20-25%) comme apprêt et procéder comme dans le cas précédent

Autres renseignements

Conditionnement

4L et 15L

Remarques

Agiter le pot avant utilisation

Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.

Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.

Appliquer dans un endroit bien ventilé.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements. 06-05-2016 Cette fiche remplace toutes les précédentes