

Vlastnosti materiálov tesnení

Vlastnosti	Norma	Jednotka	PU	H-PU	NBR	EPDM	FPM	MVQ
Farba			zelená	červená	čierna	čierna	znedá	červená
Tvrdosť pri 20°C	DIN 53505	Shore A	94 ± 2	95 ± 2	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2
Tvrdosť	DIN 53505	Shore D						
Hustota	DIN 53479	kg/m3	1170	1170	1320	1230	2510	1540
Ťah. napätie pri predĺžení o 100%	DIN 53504	N/mm2	>12	>14	>11	>10	>7	>5
Ťah. napätie pri predĺžení o 300%	DIN 53504	N/mm2	>30	>33				
Modul pružnosti v ťahu	DIN 53504	N/mm2	>55	>55	>17	>14	>13	>7
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53504	%	>440	>430	>155	>130	>200	>130
Odražová pružnosť	DIN 53512	%	>51	>49	>28	>38	>7	>44
Pevnosť v ťahu	DIN 53515	N/mm2	>115	>125	>20	>15	>21	>8
Opotrebenie	DIN 53516	mm3	<15	<15	<90	<120	<150	-
Def. tlakom: 23h, 70°C, 25% def.	DIN 53517	%	<20	<21	<15	<15	<20	<15
Min. pracovná teplota		°C	-35	-35	-30	-50	-20	-60
Max. pracovná teplota		°C	110	110	100	150	210	210
chemická odolnosť voči médiám			stabilný v minerál. a syntetic. olejoch, benzíne, kyseline a zákl. prostredí	vode odolný	odolnosť voči minerál. olejom a mazivám, hydraul. kvapalinám HFA, HFB, HFC	vynikajúca odolnosť voči horúcej vodee, pare, pracim činitelom a polár. organ. rozpúšťadlám	dobrá odolnosť voči minerál. olejom a tukom s obsahom síry, hydraul. kvap. HFD, rope a kyslým plynom	vynikajúca odolnosť voči horúcemu vzduchu a minerálnym olejom
nepoužívať					minerál., rastlin. a živočíš. oleje	voda		

Vlastnosti materiálov tesnení

Vlastnosti	Norma	Jednotka	PA	POM	PTFE	PTFE 15% gl.	PTFE 40% br.	TFE/P
Farba			prírodná	biela	biela	tm. sivá	hnedá	čierna
Tvrdosť pri 20°C	DIN 53505	Shore A	85					83 ± 5
Tvrdosť	DIN 53505	Shore D		85	50 - 55	60 - 65	70 - 80	
Hustota	DIN 53479	kg/m3	1150	1410	2200	2320	3250	1730
Ťah. napätie pri predl. o 100%	DIN 53504	N/mm2						≥ 7
Ťah. napätie pri predl. o 300%	DIN 53504	N/mm2						
Modul pružnosti v ľahu	DIN 53504	N/mm2	>85	>65	>25	>20	>15	
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53504	%	>25	>40	>250	>210	>150	≥ 120
Odrazová pružnosť	DIN 53512	%						10
Pevnosť v ľahu	DIN 53515	N/mm2						
Opotrebenie	DIN 53516	mm3						230
Def. tlakom: 23h, 70°C, 25% def.	DIN 53517	%						≤ 40
Min. pracovná teplota		°C	-40	-60	-200	-200	-200	-5
Max. pracovná teplota		°C	105	100	260	260	260	200
chemická odolnosť voči médiám				odolný voči minerál. olejom	odolný voči minerál. olejom, hydraul. kvapalinám HFA, HFB, HFC	vynikajúca odolnosť voči takmer vš. chemikáliám a rozpúšťadlám	vynikajúca odolnosť voči takmer vš. chemikáliám a rozpúšťadlám	vynikajúca odolnosť voči takmer vš. chemikáliám a rozpúšťadlám
nepoužívať				dynam. aplikácie vo vode	dynam. aplikácie vo vode	dynam. aplikácie vo vode	dynam. aplikácie vo vode	odolný voči stroj. olejom vš. typov, chladivám, prevod. olejom, brzd. kvapalinám, miner. Olejom a silikón. olejom , pare a fosfát. esterom